

eukula easy 301/302



1 POPIS PRODUKTU

Jednokomponentní parketový lak na vodní bázi. Pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, s redukováným obsahem emisí, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.

Na bázi vysoce kvalitních akrylátových disperzí. Zachovává dřevu jeho přirozenou barvu. Giscod W2+. Odpovídá ÖNORM C 2354 Klasse A.

301: Hedvábně matný

302: Matný

Všeobecné stavební povolení dle normy DIN/EN 14342: abZ-Nr. Z-157.10-157

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro lakování dřevěných podlah a parket v běžně zatěžovaných prostorech domácnosti. V případě obavy z bočního klížení se doporučuje provést základní lakování některým ze základních laků **eukula**.

3 POUŽITÍ

Lak dobře protřepat. **eukula easy 30x** nanést stejnoměrně **eukula** lakovacím válečkem ve 2-3 vrstvách. Mezi jednotlivými vrstvami provádět mezibrus brusnou mřížkou 120.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.

4 SPOTŘEBA

cca 120-130 ml/m² (Vydatnost: 8 m²/l).

Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den. Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

eukula easy 301/302



6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění **eukula clean** a pro ošetřování produktu **eukula care**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

7 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Náterové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, glykolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva.

voc (g/l) 49 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

eukula easy 301/302



Dr. Schutz[®] GROUP

CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselbach Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.