



eukula master FS

1 POPIS PRODUKTU

Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do produktů **eukula oil 1 FS**, **eukula oil 2 plus FS**, **eukula coloroil FS** vzniknou 2-komponentní oleje nejvyšší kvality.

- Neobsahuje rozpouštědla.
- Vylepšené vytvrzení oleje.
- Zvýšená odolnost povrchu.
- Optimální vázání pigmentu.

Použitelný také jako reaktivní přísada do tvrdého voskového oleje **eukula hardwax oil +**. Zkracuje dobu schnutí a vylepšuje odolnost. Lepší brousitelnost, žádné sraštění nebo vytažení.

Všeobecné stavební povolení dle DIN/EN 14342:

abZ-Nr. Z-157.10-156 (jako přísada do eukula olejů)

abZ-Nr. Z-157.10-155 (jako základ pod 2K-eukula laky)

abZ-Nr. Z-157.10-157 (jako základ pod 1K-eukula laky)

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro všechny případy, ve kterých je doporučen také hlavní produkt. Mimořádně se doporučuje především při olejovo-lakové kombinaci (*) a u barevného oleje **eukula coloroil FS**.

3 POUŽITÍ

V poměru 1:10 (1 díl eukula master FS do 10 dílů hlavního produktu) rovnoměrně vmíchat do hlavního produktu. Zpracování tak, jak je popsáno u hlavního produktu. Nemíchat víc směsi, než kolik může být zpracováno do 1 hodiny (doba zpracování při 20 °C).

4 SPOTŘEBA

1/10 toho, kolik je udáváno u hlavního produktu. To znamená pro

- **eukula oleje** při udávané spotřebě cca 40-60 g/m² cca 4-6 g/m² **eukula master FS**

5 DOBA SCHNUTÍ

Tak, jak je udáváno u hlavního produktu.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Tak, jak je udáváno u hlavního produktu.



eukula master FS

7 SKLADOVÁNÍ

12 měsíců od data výroby v originálně uzavřené nádobě. Po otevření může produkt zgelovatět, dále již nepoužívat. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: oligomerní isokyanáty.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giscode: Ö10DD+ při použití s **eukula oil 1 FS**, **eukula oil 2 plus FS** a **eukula coloroil FS**, Ö60DD+ při použití s **eukula hardwax oil +** / 2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P280 Používejte ochranné rukavice. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření také v případě používání produktů bez nebezpečných látek.

9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kyslíčnick uhlíčitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
- Naolejované povrchy a dřevo mohou vykazovat změny v zabarvení vlivem světla.
- (*) Dbát na pokyny v technické informaci „Pokyny pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“.

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

eukula master FS



Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.