

PODLAHOVIN před aplikací PU laků a nátěrů:

Dr. Schutz®	INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ nově položených podlah	ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ povrchů před renovací	NEUTRALIZAČNÍ MIKROBRUS po intenzivním nebo základním čištění	MEZIBRUS MEZI LAKY pokud je nutný
LINOLEUM (1)	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čističí přípravek R 1:5 (2)	High Performance Pad nebo Grit kartáč zelený / Základní čističí přípravek R 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho
LVT, PVC hladké povrchy (heterogen, homogen)	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čističí přípravek R 1:5 (2)	High Performance Pad nebo Grit kartáč zelený / Základní čističí přípravek R 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho
LVT, PVC struktura na povrchu (heterogen, homogen)	Grit kartáč červený / zelený Základní čističí přípravek R 1:5 (2)	Grit kartáč červený / zelený Základní čističí přípravek R 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho
GUMA / KAUKČUK materiál v rolích Hladký povrch	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čističí přípravek R 1:5 (2)	High Performance Pad nebo Grit kartáč zelený / Základní čističí přípravek R 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho
GUMA / KAUKČUK struktura na povrchu (čtverce, nopy ..)	Grit kartáč červený / zelený Turbo základní čistič 1:1 (2)	Grit kartáč červený / zelený Turbo základní čistič 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho
LITÉ PRYSKYŘIČNÉ PODLAHY (EP / PU)	Grit kartáč červený / zelený Základní čističí přípravek R 1:5 (2)	High Performance Pad / Základní čističí přípravek R 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho
PŘELAKOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH lakovaný povrch (3)	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený Základní čističí přípravek R 1:5 (2)	High Performance Pad nebo Grit kartáč zelený Základní čističí přípravek R 1:1 (2)	Diamantový Prep Pad zrnost 220 / Voda (4)	eukula wood prep pad zrnost 220 / nasucho

VÝŠE UVEDENÉ POMOCNÉ NÁŘADÍ JE VOLENO PROTO, ŽE ZARUČUJE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ A NEJBEZPEČNĚJŠÍ SYSTÉMOVOU PŘÍPRAVU POVRCHU.

DBÁT TAKÉ NA INFORMACE A DOPORUČENÍ V TECHNICKÉ INFORMACI „TI_CZ_002“ PŘÍPRAVA POVRCHŮ PŘED LAKOVÁNÍM. TATO TI 002 A VÝŠE UVEDENÉ POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JSOU PŘEDPOKLADEM PRO OPTIMÁLNÍ PŘÍPRAVU POVRCHU PODLAHY A TUDÍŽ ZÁRUKOU PRO SPRÁVNÉ PROVEDENÍ PRACÍ.

- (1) Při broušení linolea může dojít ke změnám v jeho barvě a zabarvení. Kdo nebrousí, riskuje špatnou přilnavost laku a také jeho odolnost. V případě pochybností je nutné navrhnout PU Color jako barevné řešení.

Nově položené linoleum s odstranitelným výrobním akrylátovým finišem je nutné před renovací připravit stejně jako starší linoleum.

- (2) Uvedené poměry ředění jsou všeobecným doporučením. Ředění a sílu produktu je nutné upravit dle skutečné situace a potřeby, popřípadě použít silnější základní čističe, jako např. Turbo základní čistič.
- (3) Silné působení vody na spoje a spáry může vést k bobtnání nebo zvednutí hrany. Působení vody proto udržovat v co možná nejmenší míře.
- (4) Zabezpečit dobré proplachování padu vodou. Pokud se pad zanele uvolněnými nečistotami, může dojít k významnému omezení jeho brusné účinnosti.