



Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah

Povrchová úprava: laky na vodní bázi

1. ROZSAH PLATNOSTI

Platí pro všechny průmyslově a řemeslně olejem impregnované dřevěné a korkové podlahy.

Zvláště pro povrchy ošetřené laky na vodní bázi **eukula (všechny kvality)**.

Pro podlahy ošetřené impregnačními oleji platí „Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah olejovaných impregnačními oleji“.

Pro povrchovou úpravu tvrdým voskovým olejem nebo UV-vytvrzovaným olejem platí „Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah s tvrdým voskovým olejem a UV-vytvrzovaným olejem“.

Při aplikaci těchto pokynů pro ošetření povrchu průmyslově lakovaných prefabrikovaných parkety se doporučuje předběžná zkouška smáčení a přilnavosti produktů **eukula**. V případě potřeby proveďte před aplikací důkladné základní čištění. Prefabrikované parkety musí být z výroby ošetřeny impregnací hran nebo po instalaci nechat impregnovat spoje, aby se zabránilo pronikání vody.

2. PRVNÍ OŠETŘENÍ

Po důkladném vytvrzení laku, zpravidla po cca 10 dnech, doporučujeme provést první ošetření především v objektových prostorách a všude tam, kde je větší vnos vlhkosti. Toto ošetření je vhodné provést před prvním silným zatížením prostor. Povrch nejprve předčistit produktem **eukula clean**.

Na čistý a suchý povrch nanést ošetřovací nátěr **eukula care pololesk** (pro lesklé a polomatné povrchy) nebo **eukula care mat** (pro matné a extramatné povrchy). Produkt stejnoměrně, tence a rovnoměrně rozetřít pomocí mopu Lasička nebo plochým mikrovláknovým mopem. Produkt je samovytvrzovací, není nutné ho leštit.

3. PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ

Hrubé nečistoty a písek působí jako brusný papír a je nutné je odstranit smetákem, mopem nebo vysavačem. Jemný prach či nečistoty setřít pouze lehce vlhkým mopem. Do vody na vytírání přidat **eukula clean** (0,1–0,2 l na 10 l teplé vody). Silné nečistoty lze odstranit také neředěným produktem **eukula clean**.



Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah

Povrchová úprava: laky na vodní bázi

Dr. Schutz Spraymop: jednoduše nasprejovat čistící roztok a vytřít. Alternativně je možné použít tento praktický čistící systém v domácím zatížení nebo mírně zatěžovaných objektech pro ty nejlepší čistící výsledky.

4. PRAVIDELNÉ OŠETŘENÍ

Pravidelným ošetřováním produktem **eukula care** po důkladném vyčištění povrchu tak, jak je popsáno v bodu „První ošetření“ dostane povrch ošetřovací a ochranné substance. Lak bude chráněn a opticky oživen. Interval ošetření závisí na zatížení v prostoru. Málo zatěžované a málo vodou zatěžované povrchy v bytovém zatížení doporučujeme ošetřovat 1-2x ročně. Při silném objektovém zatížení a častém mokrému vytírání 1-2x za měsíc. V konferenčních prostorách se doporučuje ošetření po každé velké akci. Je nutné ovšem vždy zamezit silnému převrstvení ochranných nátěrů.

5. ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

Ruční nebo strojní hloubkové základní čištění je nutné, pokud se vytvořily nevzhledné vrstvy v důsledku příliš silného nanášení ošetřovacího prostředku a tyto vrstvy již nelze odstranit výše uvedenou pravidelnou údržbou.

Použijte neředěný produkt **eukula intensive cleaner**, rozetřete a pomocí zeleného padu nebo vhodného kartáče uvolněný film drhnutím odstraňte. Následně omyjte povrch čistou vodou a nechte důkladně vyschnout. Podlaha nesmí tzv. „plavat“, pracujte tedy po menších úsecích, abyste minimalizovali zatížení podlahy vodou. Po základním čištění a schnutí je nutné opět aplikovat ochranný nátěr tak, jak je popsáno v odstavci „První ošetření“.

Pro provedení základního čištění a ošetření doporučujeme kontaktovat vašeho odborného podlaháře. Disponuje potřebnými stroji a zkušenostmi pro správné provedení prací.

6. VŠEOBECNÉ POKYNY

Podlaha je při používání vystavena přirozenému opotřebení. Aby si zachovala svou hodnotu, musíte ji nejen čistit, ale také ošetřovat. Čištěním odstraníte částice, které by jinak podlahu poškozovaly (např. nečistoty, písek, otěr). Ošetřováním nanesete prostředky, které dřevo co nejlépe chrání před vodou, nečistotami a otěrem a zároveň zachovávají atraktivitu podlahy.



Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah

Povrchová úprava: laky na vodní bázi

Záruka na vaši dřevěnou a korkovou podlahu je poskytována pouze tehdy, pokud dodržíte pokyny pro údržbu od vašeho podlaháře. Tyto pokyny pro údržbu jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám vaší podlahy. Řiďte se jimi, abyste měli z vaší dřevěné podlahy radost po mnoho let. Předáním těchto pokynů pro čištění a údržbu splnil podlahář požadavek normy DIN 18356 – parketářské práce.

Impregnační olej nebo lakování dřeva chrání. Díky tomu je do značné míry odolné vůči pronikání vody. Řemeslně provedená impregnace či lakování se nemůže plně rovnat preciznosti průmyslové výroby. Proto se mohou vyskytnout drobné nedostatky (např. stopy po leštění). Nemají však vliv na životnost impregnace nebo lakování.

Vlhkost dřeva se trvale přizpůsobuje vlhkosti vzduchu v místnosti, což vede k jeho bobtnání a smršťování. Říká se, že dřevo „pracuje“. V zimě relativní vlhkost v interiérech výrazně klesá. Dřevo přirozeně uvolňuje vodu a ve dřevěné podlaze se tvoří spáry. Tento efekt můžete zmírnit zvlhčováním vzduchu. V létě, kdy je vlhkost vzduchu vysoká, se vzniklé spáry opět uzavírají. Dobré vnitřní klima zajišťuje také fyzickou pohodu lidí. Ideální klima v místnosti je přibližně 20 °C a relativní vlhkost vzduchu kolem 50 %. Nanesením nátěru může dojít pouze ke snížení prodyšnosti dřeva.

Pokud máte podlahové vytápění či chlazení, řiďte se doplňujícími pokyny vašeho podlaháře.

Pamatujte, že dřevěné podlahy mění vlivem světla více či méně svou barvu. Tato přirozená reakce závisí na druhu dřeva a intenzitě světla.

Preventivní opatření: V oblastech se silným abrazivním působením (např. kolečkové židle, zanášení písku, ...) jsou doporučena preventivní opatření (např. vhodné ochranné podložky, zóny pro zachycení nečistot). O tyto plochy je třeba intenzivně pečovat nebo je třeba zvážit včasnou sanaci v závislosti na vystavení těmto vlivům. Vstupní prostory vybavte dostatečně dimenzovanými, účinnými zónami pro zachycení nečistot (doporučení minimálně 3 až 4 délky kroků), které musí být pravidelně čištěny nebo vyměňovány. Tím se zabrání z velké části zanesení nečistot a sníží se mechanické zatížení podlahy. Nábytek a jiné vybavení přenášejte opatrně. Nohy stolů a židlí opatřete vhodnými kluzáky – doporučujeme optimálně chránicí systém nábytkových kluzáků **ScratchNoMore**. Kluzáky židlí a nábytku pravidelně kontrolujte a udržujte. U židlí s kolečky používejte pouze měkká kolečka dle EN 12529 nebo vhodnou podložku. Obecně je ale na všech typech podlahových krytin a povrchových úprav vhodné chránit plochy se židlemi na kolečkách vhodnými podložkami – a to jak v komerčních, tak v soukromých prostorech.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

Pokyny pro údržbu dřevěných a korkových podlah

Povrchová úprava: laky na vodní bázi

Protiskluzové podložky pod koberce musí být vhodné pro lakované podlahy. Podlahové krytiny nepropouštějící vlhkost mohou při působení vody poškodit podlahu tím, že brání jejímu vysychání. Dřevěné podlahy zatěžujte vodou co nejméně. Vyvarujte se silnějšího vnosu vody, například ve vstupních prostorech.

Barevné produkty (např. barvy na vlasy, dezinfekční prostředky na rány) stejně jako migrace změkčovadel (např. z gumy, podložek pod koberce) mohou vést k nevratnému zabarvení povrchu. Proto se vyhněte kontaktu s těmito produkty.

Kontakt s kovem může při působení vody na dřevěných podlahách vést k černým zabarvením. Zabraňte tomuto kontaktu použitím plastových chráničů.

Lepicí pásy mohou v nepříznivých případech vést k odlupování vrstev, zbytkům a zabarvení.

Velmi matné povrchy, popř. povrchy s protiskluznou R-klasifikací mohou vlivem běžného konvenčního ošetřování ztratit svoje charakteristické vlastnosti. Pro udržení těchto vlastností se doporučuje v závislosti na stavu povrchu provést případné přelakování povrchu místo běžného ošetření. Kontaktujte v tomto případě vašeho parketaře.

Dbejte také na všechny informace v technických listech výše uvedených produktů.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.