

eukula extreme 470/471/472/473



1 POPIS PRODUKTU

Dvoukomponentní speciální lak na vodní bázi.

- Pro nejvyšší zatížení dřevěných a korkových podlah.
- Mimořádně vysoká odolnost.
- Absolutně pachově neutrální.
- Lehké zpracování.

- Bez vlastního žloutnutí.
- Na bázi moderních uretanových disperzí bez obsahu Aminu – pro profesionální použití.
- Redukovaná citlivost na rýhy od podpatků.
- Giscod W2/DD+, nízké emise a pach.
- Odpovídá normě ÖNORM C 2354 Klasse C.
- abZ-Nr. Z-157.10-155 Na emise testovaný stavební produkt dle AgBB-směrnice.

470: Lesklý

471: Hedvábně matný

472: Matný

473: Ultra matný (Invisible touch)

Pro verze 472 a 473 ve trojvrstvé stavbě je k dispozici certifikát protiskluznosti R9 dle DIN 51130.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro lakování dřevěných a korkových podlah ve všech zátěžových skupinách, obzvláště při požadavcích na vysokou odolnost vůči chemikáliím. V případě obavy z bočního klížení se doporučuje provést základní lakování některým ze základních laků **eukula**. Je povolen pro přelakování povrchů impregnovaných oleji **eukula oil 1 FS** a **eukula coloroil FS (*)**.

Ve verzi 473 při dvou nátěrech bez základního lakování je vhodný pro vytvoření povrchu, který opticky vypadá téměř jako vybroušené surové dřevo, ale zároveň nabízí ochranu lakovaného povrchu.

3 POUŽITÍ

Nádoby s lakem před přidáním tvrdidla dobře protřepat. **eukula extreme 470/472** smíchat s **Crosslinker G (Tvrdidlem G)**, **eukula extreme 471/473** s **Crosslinker M (Tvrdidlem M)**, v poměru 10:1 důkladně a stejnoměrně promíchat. Po 10 minutách klidu ještě jednou promíchat a poté zpracovat. Nemíchat víc směsi, než bude možné zpracovat do 2 hodin. **eukula extreme 47x** nanést stejnoměrně **eukula** lakovacím válečkem na základním lakem připravený povrch ve 2 nátěrech, bez základního lakování ve 3 nátěrech. Teplota při zpracování minimálně 15°C. Mezi jednotlivými vrstvami provádět mezibrus brusnou mřížkou 120.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- V silně zatěžovaných prostorách se doporučuje aplikovat jednu vrstvu navíc.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.
- Dbát na všechna odborná pravidla.

eukula extreme 470/471/472/473



4 SPOTŘEBA

cca 120-130 ml/m² (Vydatnost: 8 m²/l).

Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den. Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit. Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění **eukula clean** a pro ošetřování produktu **eukula care**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

7 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby při originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevit naschlé kraje. Tyto před použitím přecedit.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, Glycolether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) 28 ve směsi (ISO11890) / GISCODE: W2/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP (základní lak): žádné označení nutné.

CLP (Tvrdidlo M/G): GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí.

eukula extreme

470/471/472/473



Při aplikaci stříkáním používat kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používat prachový filtr P2. Během zpracování a schnutí se postarat o dobré větrání. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při zasažení očí nebo kůže okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Nevylévejte do kanalizace, odpadu nebo půdy. Čištění nářadí ihned po použití vodou a mýdlem. Do sběrného kontejneru pro recyklaci vyhazujte pouze důkladně vyprázdněné obaly. Tekuté zbytky materiálu odevzdejte do sběrného místa pro staré laky. Barva obsahuje BNPD, CIT, MIT; Informace pro alergiky na telefonním čísle v bezpečnostním listu.

9

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- (*) Dbát na informace v technickém doporučení „Upozornění pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“.
- Čištění nářadí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

10

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.