

eukula coloroil FS /barevný olej Full Solid/



1 POPIS PRODUKTU

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel, jednoduchá aplikace, přelakovatelná povolenými eukula laky. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter, dřevo dýchá otevřenými póry.

Díky schopnosti pronikat do hloubky vytváří mimořádně odolné podlahy.

Protiskluzná hodnota R10 dle BGR 181.

Všeobecné stavební povolení dle DIN EN 14342:

abZ-Nr. Z-157.10-156

abZ-Nr. Z-157.10-157 (jako základ pod 1K-eukula laky)

abZ-Nr. Z-157.10-155 (jako základ pod 2K-eukula laky)

Barevné tóny:

Sníh (bílá) / Světle šedá / Černá / Eben / Mahagon / Lískový ořech / Káva / Červená / Třešeň / Pinie

Pro individuální vyzkorkování je možné všechny barvy míchat mezi sebou a ředit sytost transparentním olejem eukula oil 1 FS.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Základní impregnace vybroušených dřevěných a korkových podlah v bytových a objektových prostorách. Vhodná pro podlahové topení. Možnost použití také jako 2-komponentní varianta s reaktivním tvrdidlem **eukula master FS**. Povolena také jako zvýrazňující základ pod laky **eukula perform 46x** a **eukula extreme 47x** ve 2-komponentní variantě s tvrdidlem **eukula master FS (*)**.

3 POUŽITÍ

eukula coloroil FS nanést stejnoměrně špachtlí na odborně připravený podklad. Pro omezení viditelných tahů špachtlí u silně savých podkladů přešpachtlovat mokré do mokrého ještě jednou dle skutečné savosti povrchu. Po 15-30 minutách ještě mokré přebytky oleje vmasírovat do povrchu jednokotoučovým strojem s vhodným padem a rozpadovat beze zbytku z povrchu. Olej nesmí během aplikace v žádném případě na povrchu naschnout. Závěrečné přešetření s podloženým leštícím hadrem zvyšuje lesk a zajišťuje, že na povrchu nezůstanou žádné zbytky oleje.

Upozornění:

- Předvlhčení povrchu vodou před olejováním se doporučuje a vylepšuje odolnost. (**).
- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu. Pro tmelení doporučujeme použít tmel **eukula fill 101**.
- U měkkých nebo tropických dřevin mohou pryskyřičné výpotky způsobit prodloužení doby schnutí a ovlivnit optický vzhled.
- Optionální použití s tvrdidlem **eukula master FS** vylepšuje schnutí a odolnost.
- V případě nedostatečného vytmelení případné přebytky oleje vytlačené ze spáry po jednom dni odřít zeleným padem.
- Teplota v prostoru a teplota povrchu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +10°C.



eukula coloroil FS /barevný olej Full Solid/

4 SPOTŘEBA

cca 30-50 ml/m² (20-30 m²/l) u dubu při jednom nátěru.

U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná, při následných nátěrech významně menší.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 24 hodinách (při 23 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu). Plochu v prvních 7 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Dbejte prosím na skutečnost, že výsledný optický obraz olejem impregnovaného povrchu dostane konečný vzhled teprve s používáním vlivem správného čištění a ošetřování. Po důkladném zaschnutí používat pro běžné čištění emulzi **eukula care emulsion** a pro doolejování ošetřovací voskový olej **eukula refresher classic**. Dbát také na všechny informace v eukula-Návodu pro ošetřování olejem impregnovaných podlah.

7 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Případnou kůži na povrchu oleje před použitím odstranit. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: přírodní oleje, modifikované rostlinné oleje, sušící látky bez obsahu olova a kobaltu.

voc (g/l) <1 (ISO11890) / Giscode: Ö10+ / 2004/42/IIA(f)(700)700.

ADR/RID: žádné nebezpečí.

CLP: nepodléhá označení.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu s nízkým obsahem nebezpečných látek.

Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

eukula coloroil FS /barevný olej Full Solid/



9 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, pady, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít bez přístupu vzduchu do kovové nádoby nebo zalít vodou a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Doporučujeme provedení barevného vzorku na konkrétní kladené dřeviny a se stejnou technikou/brusem tak, jak bude podlaha provedena. Závisí na tom výsledný barevný tón povrchu.
- Olejované povrchy mají specifickou vůni. Tato vůně postupně vyprchá za několik dnů s tím, jak olej vytvrdne. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.
- Naolejované povrchy a dřevo mohou vykazovat změny v zabarvení vlivem světla.
- (*) Dbát na pokyny v technické informaci „Pokyny pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“.
- (**) Dbát na pokyny v technické informaci „Proč předvlhčovat povrch před olejováním?“.

10 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list obdrží prováděcí firma na vyžádání.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz® GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.