

eukula nature 484



1 POPIS PRODUKTU

Dvoukomponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled dřevěné podlahy – „jako by nebyla ošetřena“, matná, mikrodrrsná a bez zvýraznění.

- Přímé lakování bez základního laku.
- Pro nejvyšší zatížení dřevěných podlah.
- Absolutně pachově neutrální.
- Pro profesionální zpracování.
- Lehké zpracování.
- Bez vlastního žloutnutí.
- Na bázi moderních uretanových disperzí bez obsahu Aminu.
- Giscod W2/DD+, nízké emise a pach.
- Odpovídá normě ÖNORM C 2354 Klasse C.
- Hodnocení nehořlavosti dle EN 13501: Tímto produktem povrchově ošetřený dub větší tloušťky než 8 mm je dle parametrů uvedených v normě EN 14342 těžce vznětlivý – odpovídá třídě hořlavosti C(fl)-s1.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Vhodný pro lakování dřevěných podlah ve všech zátěžových skupinách. Efekt surového dřeva „jako by nebylo ošetřeno“ vznikne při přímém lakování bez použití základního laku. Použití všech eukula základních laků je ovšem případně možné. **eukula nature 484** je povolen pro přelakování povrchů impregnovaných oleji **eukula oil 1 FS** a **eukula coloroil FS (*)**.

Doporučen pro použití na světlých typech dřevin. Omezeně použitelný na tmavé podklady z důvodu efektu zesvětlení. Zde doporučujeme vždy provést nejprve zkoušku.

3 POUŽITÍ

Nádobu s lakem před přidáním tvrdidla dobře protřepat. **eukula nature 484** smíchat s **Crosslinker M (Tvrdidlem M)**, v poměru 10:1 důkladně a stejnoměrně promíchat. Po 10 minutách klidu ještě jednou promíchat a poté zpracovat. Nemíchat víc směsi, než bude možné zpracovat do 2 hodin. **eukula nature 484** nanést stejnoměrně lakovacím válečkem Aquatop na odborně správně připravený povrch ve 2 nátěrech. Teplota při zpracování minimálně 15°C. Mezi jednotlivými vrstvami provádět mezibrus brusnou mřížkou 120.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- V silně zatěžovaných prostorách se doporučuje aplikovat jednu vrstvu navíc. Je ovšem nutné počítat s tím, že zesvětlující efekt bude silnější.
- Mezibrus může být alternativně proveden také PU sanačním padem šedým. Tím bude struktura dřeva méně vyhlazena a výsledkem bude živější a věrnější dřevěný povrch.
- Lak je zamokra bělavý a transparentní vzhled dostane až po zaschnutí.
- V případě potřeby je možné po zamíchání tvrdidla do kanystru zastrčit přiložené sítko. Mimo hrubého přecezení bude také zpomaleno vylévání laku a tím ulehčeno dávkování.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.
- Dbát na všechna odborná pravidla.

eukula nature 484



4 SPOTŘEBA

cca 100-120 ml/m² každý nátěr (Vydatnost: 8-10 m²/l).

Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat syté nátěry. Na silně savých površích je v závislosti na savosti zvýšená spotřeba při základní vrstvě možná.

5 DOBA SCHNUTÍ

Lak je opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 3 hodinách (při 20 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu). Plochu v prvních 3 dnech nevytírat navlhko. Nejdříve po 10 dnech mohou být na povrch položeny koberce.

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.

6 ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ

Po důkladném vytvrzení laku používat pro běžné čištění **eukula clean** a pro ošetřování produktu **eukula care**. Dbát na všechny informace v eukula-návodu pro ošetřování lakovaných podlah dle DIN 18356.

7 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby při originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

Při změnách teplot při skladování nebo po otevření nádoby se mohou objevit naschlé kraje. Tyto před použitím přecedit.

8 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, polyakrylát, polyurethan, glycoether, kyselina křemičitá, vosky, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) 28 ve směsi (ISO11890) / GISCODE: W2/DD+ / 2004/42/IIA(j)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP (základní lak): žádné označení nutné.

CLP (Tvrdidlo M/G): GHS07, Pozor. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P405 Skladujte uzamčené. EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí.

eukula nature 484

**9**

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Smíchané 2K-produkty mohou vyvíjet kysličník uhličitý a tlak. Nikdy nezavírat 2K-směsi natěsno, nebezpečí puknutí!
- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- (*) Dbát na informace v technickém doporučení „Upozornění pro olejovo-lakovou stavbu povrchové úpravy“.
- Čištění náradí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

10

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hesselisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.