

euku conditioner



1 POPIS PRODUKTU

Přípravny prostředek na vodní bázi („louh“) na dřevo před impregnací oleji eukula. Louhy reagují chemicky dle specifických typů dřevin společně s přírodními látkami obsaženými ve dřevě a nevytvoří žádnou ochranu dřeva. Pro různé typické případy použití nabízíme speciální louhy. Na jiných dřevinách je nutné účinek individuálně odzkoušet.

euku classic lye conditioner: Klasická skandinávská příprava jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

euku oak antique conditioner: Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejnoměrný efekt, neobsahuje rozpouštědla.

euku oak iron conditioner: Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernání tříslovin. Barevný efekt podobný využití, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla.

2 OBLASTI POUŽITÍ

Úprava povrchu před olejováním. Vylouhované dřevěné povrchy přijímají olej obzvláště dobře. Ve spojení s barevnými oleji euku coloroil FS lze dosáhnout obzvláště efektní barevné tóny.

3 POUŽITÍ

euku conditioner nanést stejnoměrně na povrch nářadím T-Wischer s potahem nebo lakovacím válečkem Aquatop ve směru dřeva.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu.
- Dobře větrat, dbát na ochranné pracovní pomůcky.
- Je nutné odborně prověřit a posoudit účinek vody na choulostivých površích.

4 SPOTŘEBA

cca 80-100 ml/m² (Vydatnost: 10-12 m²/l). U hrubého brusu, většího množství spár a na silně savých dřevinách je zvýšená spotřeba možná.

5 DOBA SCHNUTÍ

Dále zpracovatelný po cca 16 hodinách (při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu, špatné větrání a schnutí prodlužující látky v některých dřevinách mohou dobu schnutí významně prodloužit.

euku conditioner



6 SKLADOVÁNÍ

24 měsíců v originálně uzavřené nádobě. Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Uchovávat mimo dosah dětí.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, kyseliny, aminy, kovové soli.

Teplota při zpracování: Teplota v prostoru a teplota povrchu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +10°C.

voc (g/l) <1 (ISO11890).

euku classic lye conditioner:

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

euku oak antique conditioner:

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

euku oak iron conditioner:

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Doba schnutí olejů na vylouhovaných dřevinách se může odlišovat od obvyklých hodnot. Na to je nutné dbát především u kombinace olej-lak.
- V nepříznivých případech může dojít k výkvětům na dřevině nebo k přenesení z jednoho typu dřeva na druhé.
- Použití je možné také na ostatních dřevěných površích (nábytek, panely, ...).
- Louhy reagují s konkrétní dřevinou. Nelze vyloučit optické zvýraznění různých nerovnoměrností, řezů, jádrového dřeva, běli apod.

9 VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dema-dekor.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

euku conditioner



Dr. Schutz Group® – We care about floors!

Vývoj · Výroba · Logistika

CC-Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

Fax: +49-(0)5152-9779-26

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com



Výhradní dovozce pro Českou republiku

DEMA DEKOR CZ s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

Fax: +420 / 515 260 423

office@dema-dekor.cz · www.dema-dekor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.