

eukula amber prime add



1 POPIS PRODUKTU

Pigmentovaná přísada pro základní lakování vybroušených dřevěných a korkových podlah. Použitelná s eukula laky.

- Mimořádně jednoduché použití.
- Rozšiřuje možnosti aplikací eukula laků.
- Pro základní lakování použitelná do všech eukula laků.
- Dodatečná UV-ochrana pro dřeviny.
- Medová pigmentace, propůjčuje teplé zabarvení.
- Simuluje silné zvýraznění dřeviny, jako by byla "naolejovaná" (dub).

2 OBLASTI POUŽITÍ

Pro barevné variace na dřevěných a korkových podlahovinách při základním lakování. Používá se do prvního nátěru před aplikací vrchních krycích eukula laků. Použití je v principu možné na všech typech dřevin. V závislosti na dřevině může dojít ke tvorbě charakteristické optiky, která může být na každé dřevině mírně odlišná. Doporučujeme nejprve provést zkoušku.

3 POUŽITÍ

Přísadu dobře protřepat. Produkt přidat při aplikaci prvního nátěru do zvoleného eukula laku (doporučený poměr 10:1) a směs rovnoměrně a homogenně protřepat. Směs nanést stejnoměrně a sytě z lakovací nádoby eukula lakovacím válečkem na základně vybroušený povrch. Pro bezvadný vzhled je bezpodmínečně nutné dbát na stejnoměrnou aplikaci nátěru! Konečné lakování provést ve dvou vrstvách eukula laku.

Upozornění:

- Odborně správně vybroušený a vytmelený povrch musí být čistý, suchý, bez olejových nebo voskových zbytků a bez prachu. Doporučujeme závěrečný jemný brus mřížkou zrnitosti 120.
- Přísada může být přidána do všech kvalit eukula-laků, především pak do základních laků **eukula classic prime 200** a **eukula exotic prime 201**.
- Poměr míchání s lakem může být individuálně upraven. Doporučujeme vždy provést zkušební vzorek.
- Tip: Finálně vybroušené dřevo těsně před lakováním vytřít namokro čistou vodou. Po krátkém mezischnutí, tj. jakmile je pohledově dřevo suché, provést základní lakování. Toto opatření redukuje savost dřeviny ve vazbě na základní lak a zlepšuje stejnoměrnost zabarvení dřeva. Především silně podsušené dřeviny (např. při renovačním broušení parket na podlahovém topení) doporučujeme před aplikací laku vytřít vodou namokro. Toto opatření zamezí vzniku barevných rozdílů (markování) při válečkování laku.
- Aplikaci provádět z lakovací nádoby. Toto opatření přispívá ke stejnoměrnosti nátěru.
- V případě, že je požadováno silnější tónování, je možné aplikovat druhý nátěr. V tomto případě doporučujeme provést lehký srážecí mezibrus brusnou mřížkou zrnitosti 180. Neprobrousit! Aplikace druhého nátěru musí být provedena ještě pečlivěji a stejnoměrněji než první vrstva, jinak hrozí, že budou vidět tahy válečku.
- Při míchání menších množství, která mají být přesně opakovatelná, doporučujeme používat váhu.
- Teplota v prostoru a teplota materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí menší než +15°C.

eukula amber prime add



4 SPOTŘEBA

cca 120-150 ml/m² směsi přísady a laku na jeden nátěr (Vydatnost: 7-8 m²/l). To odpovídá při poměru 10:1 orientační ploše 35-40 m² na přísadu o objemu 0,5 litru.

Pro dobrý rozliv a stejnoměrný optický vzhled povrchu je nutné aplikovat sytý nátěr. Na silně savých površích je v závislosti na savosti zvýšená spotřeba možná.

5 DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 2 hodinách (při 20 °C, 50% relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu).

Všeobecná upozornění ke schnutí laků a aplikaci dalších nátěrů:

- Pro dobro dřeva a pro zamezení přílišného bobtnání se doporučuje provést jeden nátěr laku na vodní bázi za den.
- Nízké teploty, zvýšená relativní vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí významně prodloužit.
- Tip: Pro rychlé vypaření vody, rychlejší schnutí a redukci navlhčení dřeva doporučujeme použít po aplikaci Dr. Schutz Ventilátor TG 1.

6 SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem. Skladovat v chladu a suchu. Doba použitelnosti je 12 měsíců od data výroby při originálně uzavřené nádobě. Nátěrové hmoty uchovávat mimo dosah dětí.

7 TECHNICKÁ DATA

Obsah látek: voda, glycolether, pigmenty, kyselina křemičitá, aditiva. Obsahuje směs z: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Může vyvolat alergickou reakci.

voc (g/l) 47 (ISO11890) / GISCODE: W2+ / Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140.

ADR/RID: žádná nebezpečí.

CLP: žádné označení nutné.

Dbát na běžná bezpečnostní opatření i v případě použití produktu bez obsahu nebezpečných látek. Uchovávat mimo dosah dětí. Důkladně vyprázdněné obaly vhodit do domácího odpadu nebo do sběru.

8 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Vždy zkontrolovat číslo šarže. Do jednoho nátěru zpracovávat vždy pouze produkty se stejným číslem šarže. V případě rozdílných šarží smíchat produkty před zpracováním ve zvláštní nádobě.
- Čištění náradí vodou. Doporučujeme dobře vyprané válečky skladovat úplně ponořené do vody, tím se zamezí vzniku naschlých zbytků. Při opakovaném použití nesmí ovšem váleček vnést do laku žádnou vodu.

eukula amber prime add



9

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ

Veškeré tyto informace a prohlášení ve své aktuální formě platí také jako součást těchto dokumentů:

- Všeobecná upozornění pro použití eukula povrchových úprav.
- Bezpečnostní list.

Uvedené tiskoviny a také tato informace o produktu jsou ve svých aktuálních formách k dispozici na www.dr-schutz.cz nebo je možné si je vyžádat na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz[®] GROUP
CZ & SK by floorcolor s.r.o.

Výroba · Vývoj · Logistika

Dr. Schutz GmbH

Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf

Telefon: +49-(0)5152-9779-16

technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

 **floorcolor**
renovace povrchů podlah

Výhradní partner pro ČR a SR

floorcolor s.r.o.

Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo

Telefon: +420 / 515 227 272

info@floorcolor.cz · www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené poradenství v oblasti techniky aplikace je poskytováno podle nejlepšího vědomí a svědomí a na základě nejnovějšího stavu techniky. Proto při používání našich produktů při pečlivém dodržování stanovených pokynů pro aplikaci a námi navržených postupů nedochází na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, k žádným škodám. Používání našich produktů je však mimo naši kontrolu, je na Vaši vlastní odpovědnost a nezbavuje Vás povinnosti provést vlastní zkoušky námi dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené procesy a účely. Naše rady jsou proto nezávazné a nemohou být i s ohledem na případná práva třetích stran vůči nám použity jako základ odpovědnosti. Musí být dodržována příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i správná technická praxe. Vydáním těchto informací o produktu ztrácí předchozí verze svoji platnost.