



eukula trowel prime

1. POPIS PRODUKTU

Základní lak na vodní bázi. Optimalizovaný pro špachtlování dřevěných podlah. Lze použít pro špachtlování surového dřeva nebo jako špachtlovací výplň mezi jednotlivými nátěry. Pro dřevěné podlahy s uzavřenými spárami. Lze použít pod všechny uzavírací laky řady eukula.

- Účinně zvyšuje objem následných finálních nátěrů.
- Rychleschnoucí. Redukované zdrsnění dřeva.
- Snižuje riziko bočního slepení hran.
- Vzhledem k obzvláště rychlému schnutí díky aplikaci špachtlí se doporučuje především pro rychlé lakování (2-3x vyšpachtlovat, 1x vydatně naválečkovat).

Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB).

abZ č. pod 1K-eukula-laky: Z-157.10-157 (Germany)

abZ č. pod 2K-eukula-laky: Z-154.10-155 (Germany)

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Nanášet nerezovou ocelovou špachtlí čistě bez viditelných tahů. Po krátké době schnutí podlahu podruhé vyšpachtlovat do kříže. Po zaschnutí bez mezibrusu provést lakování.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Před nanesením špachtlovací mezivrstvy musí být lak celoplošně zmatněný mezibrusem.
- Čištění pracovních nástrojů vodou. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky. Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

eukula trowel prime



3. SPOTŘEBA

Na surové dřevo: 40-60 ml/m² (20 m²/l) U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.

Při špachtlování mezi nátěry: 10-20 ml/m² (50-100 m²/l).

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (30-60 minut).

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylothiazol-3(2H)on a 2-methylthiazol3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)149 / GISCODE W2+ (jednosložková ochranná vrstva na bázi vody, VOC < 5%, bez NMP)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: N1D0-10DM-E009-FPP5

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

eukula trowel prime



7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- Špachtlovací základní laky se obecně nepoužívají v prostorách se silným zatížením ani na silně savé nebo přesušené dřevěné podlahy. V takových případech doporučujeme použít základní lak pro aplikaci válečkem.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.