

eukula H 99 A



1. POPIS PRODUKTU

Pojivo na dřevný tmel, na alkoholové bázi. Pro výrobu spárovacího tmelu z brusného dřevného prachu. K vytmelení spár parketových podlah. Téměř univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva a korku. Obecně použitelné pod všechny povrchové úpravy řady eukula.

- Rychleschnoucí.
- Dobrá plnicí schopnost.
- Žádné ztmavnutí spár pod oleji.
- Mírný zápach během zpracování.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Použijte cca 5–10 % (hmotnostních) jemných brusných pilin bez kovu z podlahy, která se bude tmelit a vytvoříte kaši, se kterou bude možné tmelení provést. Spáry čistě vytmelit nerezovou ocelovou špachtlí. Případně po krátké době schnutí podlahu vyšpachtlovat podruhé. Po zaschnutí podlahu jemně přebrousit. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky spárovací hmoty.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Nečistoty, vosky a zbytky původního laku ve spárách mohou snížit přilnavost a urychlit vypraskávání spárovací hmoty ze spáry, v některých případech již při jemném broušení.
- Doporučujeme použít především jemný brusný prach z kotoučových brusek (jednokotoučových a vícekotoučových brusek, brusek na okraje). Nevhodný je prach z přímého brusu pásovou bruskou.
- Příliš široké spáry je případně lepší vyšpánovat.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18–25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.
- Náradí čistěte acetonem. Po vytvrzení je možné pouze mechanické odstranění.

eukula H 99 A



3. SPOTŘEBA

40–60 ml/m² (20 m²/l)

V závislosti na množství a šířce spár, brusu a savosti dřeva může být spotřeba vyšší.

4. DOBA SCHNUTÍ

Po cca 60 minutách lze dále zpracovávat.

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Při vyplňování širších spár se výrazně zvyšuje doba schnutí.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: Alkoholy / syntetická pryskyřice / polyester

Decopaint 2004/42/IIA(h)(750)750 / GISCODE G2 (Německo)

ADR/RID: UN 1263, 3/III

CLP/GHS: GHS02, GHS07, Nebezpečí Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře /... . Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Uchovávejte v

eukula H 99 A



uzamčeném prostoru. Obsah/ nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: 8PT0-H04R-300Y-MYAE

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula H 99 A



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.