

TERASOVÝ OLEJ KLASIK



1. POPIS PRODUKTU

Hlubková impregnace na bázi přírodních olejů. Pro venkovní použití. Nepigmentovaná, bezbarvá. Pro impregnaci dřevěných teras ze všech druhů dřeva a WPC. Vhodná také pro ošetření zahradního nábytku a jiných dřevěných předmětů ve venkovním prostředí.

- Vysoká penetrační schopnost.
- Dřevo je chráněno proti přímému nasáknutí vodou, ale zůstává otevřené a prodyšné.
- Zdůrazňuje strukturu dřeva, teplý barevný odstín.
- Bez přidáných biocidních látek, proto je vhodný pro povrchy, které přicházejí do styku s pokožkou.

2. POUŽITÍ

Při zpracování dodržujte venkovní teploty minimálně 10 °C, dbejte na suché počasí. Staré nátěry předem obrousit. Ošetřovaný podklad celoplošně otřete vodou a nechte zaschnout.

Dobře protřepejte. Naneste rovnoměrně štětcem, kartáčem nebo hadříkem ve směru struktury, až do nasycení dřeva. Dobře rozetřete, nevytvářejte vrstvy. Dobře zapracujte do čelních ploch. U silně savých povrchů po zaschnutí naneste další vrstvu.

Upozornění:

- U měkkých a tropických dřevin mohou látky obsažené ve dřevě způsobit zpoždění schnutí nebo optické vady.
- Před olejováním se doporučuje podlahu předem navlhčit, což zlepšuje odolnost. Celou plochu dřeva navlhčete vlhkým hadříkem a otřete. Po krátké době schnutí je podlaha opticky suchá a lze ji olejovat bez přebroušení.
- Pro barevně pigmentované varianty je možné použít směsi s eukula color oil až do 50 %.
- eukula, profesionální značka pro parketáře od Dr. Schutz.

3. SPOTŘEBA

100 ml/m² (10 m²/l).

U drsného nebo savého podkladu je možná vyšší spotřeba. Při volitelných následných nátěrech je spotřeba výrazně nižší.

TERASOVÝ OLEJ KLASIK



4. DOBY SCHNUTÍ

Po cca 24 hodinách lze povrch opatrně používat a dále zpracovávat. Nízké teploty, zvýšená vlhkost, špatné větrání a látky obsažené ve dřevě, které zpomalují schnutí, mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím odstraňte případný škráloup, který se vytvořil na povrchu.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení: přírodní rostlinné oleje (např. lněný olej, světlicový olej, konopný olej) / modifikované rostlinné oleje / alifatické uhlovodíky / glykolethery / bezolovnatá sušidla

Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / GISCODE Ö60+ (oleje/vosky s vysokým obsahem rozpouštědel, bez aromatických látek, bez oxymů)

ADR/RID: Není nebezpečný materiál ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: GHS08, nebezpečí. Obsahuje: uhlovodíky, C10–C13, n-alkany, isoalkany, cyklické sloučeniny, < 2 % aromáty. Při požití a vdechnutí může být smrtelný. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu.

I při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s běžným odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Varování! Nebezpečí samovznícení pracovních pomůcek nasáklých olejem, jako jsou hadry, rohože, brusný prach atd. Tyto předměty uzavřete vzduchotěsně do kovových nádob nebo je nasákněte vodou a zlikvidujte v souladu s požárními předpisy. Olej sám o sobě není samovznětlivý.



TERASOVÝ OLEJ KLASIK

- Všechny údaje platí při 23 °C/50 % rH/3-násobné výměně vzduchu za hodinu. Místní podmínky se mohou lišit a mohou způsobit odlišné výsledky. Referenční dřevo: dub.
- Olejované povrchy voní. Vůně se během několika dní s postupujícím schnutím snižuje. V počáteční fázi po ošetření olejem místnosti dobře větrejte.
- Produkt neobsahuje biocidní látky, a proto není prostředkem na ochranu dřeva ve smyslu nařízení o biocidech.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Obecné pokyny k použití povrchových produktů eukula.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny, stejně jako tyto informace o produktu v jejich aktuální podobě, jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.