



eukula frost prime add

1. POPIS PRODUKTU

Pigmentovaná přísada pro dosažení barevných odstínů. Doporučeno zejména do laků eukula pro základní nátěry na vybroušené dřevěné a korkové podlahy. Rozšiřuje oblast použití řady laků na vodní bázi eukula. Zesvětlovací pigmentace, studené barvy. Doporučuje se zejména pro aplikace na světlé druhy dřeva.

- Určeno ke kombinaci se všemi laky na vodní bázi eukula. Zejména se základním lakem eukula classic prime 200.
- Dodatečná UV ochrana dřeva.
- Snadné zpracování.
- Snadné nanášení válečkem.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Produkt přidat do laku na vodní bázi eukula v základním nátěru (doporučeno 10:1) a směs protřepat, aby byla rovnoměrně homogenní. Nanášejte rovnoměrně a sytě válečkem eukula při minimální teplotě 15 °C.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Pro bezchybný vzhled je bezpodmínečně nutné zajistit rovnoměrné nanesení.
- Dřevo, které je silně podsušené (např. při renovačním broušení na podlahovém vytápění), je třeba před nanesením laku vytrít namokro vodou, aby se zabránilo barevným stopám způsobeným aplikací základního nátěru.
- Mísicí poměr s lakem lze měnit. Doporučujeme nejprve vyzkoušet na vzorku.
- Přejete-li si silnější tónování, lze nanést dvakrát. Pro mezibroušení se doporučuje broušení mřížkou 180, tzv. srážecí mikrobrus. Nepochroust! Při nanášení druhé vrstvy je navíc náročné nanést vrstvu bez stop po aplikaci.
- Práce z lakovací vaničky usnadňuje rovnoměrné nanášení.



eukula frost prime add

- Čištění pracovních nástrojů vodou. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky. Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

Směs: Cca 120-130 ml/m² (8 m²/l) na jednu vrstvu.

Při poměru míchání 10:1 vystačí na plochu 35-40 m² při potřebě 0,5 l přísady.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny).

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Aby se zabránilo nadměrnému bobtnání dřeva, doporučuje se pouze jeden válečkový nátěr vodou ředitelným lakem denně.
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.
- Zrychlené schnutí vede ke sníženému obsahu vlhkosti ve dřevě, a tím ke snížení souvisejících problémů.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.



eukula frost prime add

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / Pigmenty / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 00C0-Y03U-R00C-GKPD

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- Vzhledem k zesvětlovacímu efektu omezeně doporučeno pro použití na tmavé podklady. Doporučujeme provést nejprve zkoušku.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.



eukula®
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula frost prime add



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.