

eukula fill 101



1. POPIS PRODUKTU

Pojivo na dřevný tmel, na vodní bázi. Pro výrobu spárovacího tmelu z brusného dřevného prachu. K vytmelení spár parketových podlah. Téměř univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva a korku. Obecně použitelné pod všechny povrchové úpravy řady eukula.

- Rychleschnoucí.
- Dobrá plnicí schopnost.
- Žádné ztmavnutí spár pod oleji.
- Snadné zpracování.
- Na bázi vysoce kvalitních alifatických akrylátových disperzí.
- Bez rozpouštědel, nízké emise. Ocenění EMICODE EC1-Plus (velmi nízké emise).

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Použijte cca 5-10 % (hmotnostních) jemných brusných pilin bez kovu z podlahy, která se bude tmelit a vytvořte kaši, se kterou bude možné tmelení provést. Spáry čistě vytmelit nerezovou ocelovou špachtlí. Případně po krátké době schnutí podlahu vyšpachtlovat podruhé. Po zaschnutí podlahu jemně přebrousit. Na povrchu nesmí zůstat žádné zbytky spárovací hmoty.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Nečistoty, vosky a zbytky původního laku ve spárách mohou snížit přilnavost a urychlit vypraskávání spárovací hmoty ze spáry, v některých případech již při jemném broušení.
- Doporučujeme použít především jemný brusný prach z kotoučových brusek (jednokotoučových a vícekotoučových brusek, brusek na okraje). Nevhodný je prach z přímého brusu pásovou bruskou.
- V případě prkených podlah, starých podlah s velmi širokými spárami, sportovních podlah, přibitých/přišroubovaných podlah může dojít k vypadnutí zaschlého tmelu. Tyto podlahy se proto obvykle netmelí.

eukula fill 101



- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18–25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.
- Čištění pracovních prostředků vodou. Vytvrdlé zbytky výrobku lze odstranit pouze mechanicky.

3. SPOTŘEBA

Orientační hodnota: 50 ml/m² (20 m²/l).

V závislosti na množství a šířce spár, brusu a savosti dřeva může být spotřeba vyšší.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody.

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Při vyplňování širších spár se výrazně zvyšuje doba schnutí.
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při vystavení přímému slunečnímu záření, při skladování v místnostech, kde dochází k výměně tepla, a při skladování v otevřených nádobách může docházet k zasychání. Zaschlý nátěr před použitím přeced'te.

eukula fill 101



6. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Obsah látek: voda / polyakrylát / oxid křemičitý / vosky / přísady / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.
- Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)149 / GISCODE W1 (1K-lak na vodní bázi, bez VOC)
ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.
CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 2WA0-F0EF-E00V-U83A
Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.
Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracováváte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- Při skladování má produkt tendenci se usazovat. Protřepáním je možné ho opět snadno homogenně rozmíchat.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula fill 101



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.