



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula perform 461/462/463



1. POPIS PRODUKTU

Dvousložkový parketový lak na vodní bázi pro univerzální použití. Pro lakování dřevěných a parketových podlah v domácnostech a budovách. Také pro silně namáhané podlahy. Téměř univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva a korku. Pouze pro profesionální použití.

- Na bázi vysoce kvalitních alifatických akrylátových a uretanových disperzí. Nežloutne.
- Snadné zpracování.
- Snižuje riziko bočního slepení hran.
- Třída požáru podle EN 13501: Dub o tloušťce od 8 mm nalepený na potěr a ošetřený tímto produktem je podle EN 14342 v uvedených parametrech dle třídy požáru C(fl)-s1 nehořlavý.
- Vhodné pro sportovní podlahy, testováno podle EN 14904.
- Vyhovuje normě ÖNORM C 2354 třída C.
- Mimořádně mírné pachové zatížení. Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB). abZ č. Z-157.10-155 (Germany)
- Doporučená kvalita pro přelakování již nalakovaných dřevěných podlah. Zvýšení hodnoty ve smyslu konceptu eukula Triple-A.

Dostupné stupně lesku (60°): 461 polomat (30-50) - 10:1 s Crosslinker M (Tvrdidlo M) / 462 mat (15-25) - 10:1 s Crosslinker M (Tvrdidlo M) / 463 extramat (<10) - 10:1 s Crosslinker G (Tvrdidlo G)

Možnosti základního nátěru:

- Přímá instalace bez speciálního základního nátěru.
- eukula classic prime 200.
- eukula trowel prime 220 pro rychlou instalaci s dobrou plnivostí.
- eukula exotic prime 201 jako základní nátěr na vodní bázi s bariérovým efektem pro tropické dřeviny bohaté na obsažené látky.
- eukula G 200 A jako základní nátěr s bariérovým efektem na dřevo s přísadami narušujícími lak, např. některé druhy tropického dřeva.
- eukula oil IFS / eukula master FS 10:1 pro maximální zvýraznění. (*)
- eukula color oil FS / eukula master FS jako olejové mořidlo pro barevné provedení. (*)



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula perform 461/462/463



Kombinace se všemi přísadami Dr. Schutz Add je možná a rozšiřuje oblasti použití:

- V základním nátěru lze kombinovat s přísadou eukula frost prime add pro zesvětlení nebo přísadou eukula amber prime pro tónování „jako naolejovaný“.
- Přípravek Duro Plus L Add zajistí větší zmatovatění a tvrdší povrch.
- Přípravek R10 Antislip Add v poslední vrstvě laku má významný protisklizový účinek.
- Přípravek R11 Antislip Add dodává povrchu silnou strukturu pro vysokou odolnost proti uklouznutí.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Poměr míchání 10:1. K základnímu laku opatrně a rovnoměrně přimíchejte tvrdidlo (Crosslinker), po době klidu cca 10 minut znovu promíchejte. Nepřimíchejte více, než kolik spotřebujete do 2 hodin. Nanášejte rovnoměrně a sytě válečkem eukula při minimální teplotě 15 °C. Mezibrus mezi vrstvami s mřížkou 120.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Dřevo, které je silně podsušené (např. při renovačním broušení na podlahovém vytápění), je třeba před nanesením laku vytřít namokro vodou, aby se zabránilo barevným stopám způsobeným aplikací základního nátěru.
- Po vmíchání tvrdidla Crosslinker zasuněte v případě potřeby před vylitím přiložené kanystrové sítko. Nejenom že funguje jako hrubý filtr, nýbrž také zpomalí vytékání a zjednoduší tak dávkování.
- Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky.
- V případě, že bude lak použit pro přelakování stávajícího lakovaného povrchu bez mezibroušení, tak musí být nejprve provedeno důkladné intenzivní nebo základní čištění pro odstranění veškerých nečistot, které by mohly ovlivnit přilnavost laku. Po zaschnutí musí být proveden ještě mikrobrus pomocí brusné mřížky zrnitost 120 nebo speciálním eukula wood prep padem, odsátí prachu a následná sytá aplikace 1x cca 100–120 ml/m² laku.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18–25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula perform 461/462/463



3. SPOTŘEBA

Cca 120-130 ml/m² (8 m²/l) na jednu vrstvu.

Na dřevo opatřené základním nátěrem naneste 2, na surové dřevo 3 syté vrstvy.

V silně zatěžovaných oblastech se doporučuje nanést další vrstvu.

Pro dosažení dobrého rozlivu a rovnoměrného vzhledu povrchu stejně jako dobré ochrany nanášejte v sytých vrstvách. U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny) . Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy. Po 24 hodinách s opatrností zatížitelný. Po 7 dnech je dosaženo plné odolnosti produktu. První tři dny se povrch nesmí vyfrotovat navlhko. Prvních 10-14 dní nepokládejte koberce. Nábytek dopravujte na místo opatrně.

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Aby se zabránilo nadměrnému bobtnání dřeva, doporučuje se pouze jeden válečkový nátěr vodou ředitelným lakem denně.
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.
- Zrychlené schnutí vede ke sníženému obsahu vlhkosti ve dřevě, a tím ke snížení souvisejících problémů.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Po úplném vytvrzení použijte k čištění eukula clean a k ošetření eukula care. Je nutné dodržovat pokyny pro péči o lakované dřevěné podlahy v souladu s normou DIN 18356.

6. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula perform 461/462/463



7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyuretan / glykoether / oxid křemičitý / vosky / přísady / alifatický polyisokyanát / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol(3(2H))-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP) (německy)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS:

Základní lak: nepodléhá povinnosti označení. UFI: viz bezpečnostní list

Crosslinker G/M: GHS07, Varování. Obsah: Hydrophilic aliphatic polyisocyanate. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU

Nariadení o mikroplastech: Nevylévejte zbytky a vodu z mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. utěrkami); ztvrdlé zbytky zlikvidujte jako pevný odpad.

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.

9. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.



eukula[®]
WOOD.FLOOR.LOVE

eukula perform 461/462/463



- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
- (*) Postupujte podle technické informace 102 „Instrukce k aplikaci kombinace olej-lak na vodní bázi“.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čisticí techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.