

eukula G 200 A



1. POPIS PRODUKTU

Základní nátěr na parkety na alkoholové bázi. Základní nátěr nanášený válečkem pro dřevěné a korkové podlahy. Téměř univerzálně použitelný na všechny druhy dřeva a korku. Lze použít pod všechny laky eukula a oleje eukula hardwax oil+.

Základní nátěr s bariérovým efektem pro eukula hardwax oil+, pokud dřevo obsahuje látky zpomalující schnutí (např. některé tropické dřeviny). (*)

- Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón.
- Rychleschnoucí.
- Snižuje riziko bočního slepení hran.
- Mírný zápach během zpracování.

2. POUŽITÍ

Doporučení: Před aplikací vytřete celý povrch namokro. Nechte uschnout.

Nanášejte rovnoměrně a sytě válečkem eukula při minimální teplotě 15 °C.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vyspárovaný podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Před aplikací produktů na bázi rozpouštědel na surové dřevo se doporučuje dřevo předem předvlhčit vodou, což zlepšuje přilnavost, odolnost a stálost barvy, zejména pod laky na vodní bázi. (**)
- Nedostatečně vydatná aplikace může vést k viditelným stopám po válečku na povrchu podlahy.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18–25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

100–120 ml/m² (8–10 m²/l).

U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.

eukula G 200 A



4. DOBA SCHNUTÍ

Po cca 60 minutách lze dále zpracovávat.

Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.

5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: Alkoholy / syntetická pryskyřice

Decopaint 2004/42/IIA(h)(750)750 / GISCODE G2 (Německo)

ADR/RID: UN 1263, 3/III

CLP/GHS: GHS02, GHS07, Nebezpečí Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/...] zařízení do výbušného prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/ regionálními/ národními/ mezinárodními předpisy. UFI: NKTO-00FA-T00G-YMRC

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

eukula G 200 A



7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- S omezením se doporučuje v oblastech, kde lze očekávat vysokou zátěž povrchu rozpouštědly (např. dezinfekce na ruce s obsahem alkoholu). Doporučuje se provést předem zkoušku odolnosti struktury ochranného filmu.
- Při vysoké vzdušné vlhkosti může dojít k bělavému zaschnutí způsobenému kondenzovanou vodou. Znovu přetřete válečkem za lepších podmínek.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
- (*) Dbejte pokynů uvedených v Technické informaci 110 „Povrchová úprava exotických dřevin“.
- (**) Dbejte pokynů uvedených v Technické informaci 103 „Proč podlahu před olejováním navlhčit?“

www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula G 200 A



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.