

Informace o produktu / Technický list

pro-fil.flex

Pro-fil.flex je jednosložková estetická/elastická lepicí spárovací hmota na bázi MS polymeru pro univerzální utěsnění spár v podlahách a stěnách.

Po úplném vytvrzení lze po spárovací hmotě Pro-fil.flex chodit, přejíždět i jezdit na invalidním vozíku. Je vhodná zejména k utěsnění spár v oblasti spojů, rohů, dveřních zárubní, soklů a také v oblasti napojení na stěny u všech druhů podlahových krytin (např. linoleum, kaučuk, PVC...) a také parket, laminátu, keramiky, dřeva, hliníku/oceli, a to v interiéru i exteriéru.



Spárovací hmota Pro-fil.flex je odolná vůči UV záření, neobsahuje rozpouštědla ani silikon a lze ji přetírat. Díky velmi odolnému povrchu a extrémní odolnosti vůči čistícím a dezinfekčním prostředkům je spárovací hmota pro-fil.flex obzvláště vhodná pro použití v nemocnicích, na operačních sálech, v domovech pro seniory, školách, ve vlacích a tramvajích i v autobusech a v mnoha dalších prostorách.

Spolu s naším uzavíracím lakem 2K-PU LAK extramat dosáhnete velmi dobré odolnosti proti pronikání a ulpívání nečistot.

Lepené povrchy musí být suché, nosné a zbavené prachu a separačních prostředků. K posílení přilnavosti lze použít náš penetrační nátěr Primer.

Vlastnosti produktu

- * vhodný pro všechny spáry v oblasti podlahy
- * lze natírat a lakovat 2K-PU lakem, protože neobsahuje silikon
- * odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- * odolný proti stárnutí
- * extrémně odolný proti roztržení a pružný
- * bez izokyanátů a bez rozpouštědel
- * fungicidní, extrémně odolný vůči čistícím prostředkům
- * nízké emise A+
- * základní hmota byla testována pro použití v oblastech v blízkosti potravin



Technické údaje

Přípravený na přelakování	za cca 8 hodin od aplikace (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu)
Doba do vytvoření škráloupu*	Při teplotě +20 °C a vlhkosti 50 % cca 7-8 min.
Doba vytvrzování*	Při teplotě +20 °C a vlhkosti 50 % cca 2-3 mm/den
Teplota zpracování	+ 5°C až + 40°C
Teplotní odolnost	- 35°C až +80°C, krátkodobě až 120°C
Tvrдость Shore A podle DIN 53505	cca 50-65 stupňů Shore-A (v závislosti na barvě a nastavení, může se lišit)
Viskozita	pastovitý

Způsob zpracování

Lepené plochy musí být trvale nosné, suché, bez prachu, mastnoty, parafínu a jiných látek, které by mohly zhoršit přilnavost. K vyčištění spár je vhodný čisticí prostředek s obsahem acetonu (nebo podobného prostředku). Rozřízněte tubu nad závitem, vytlačte trochu materiálu ze špičky a odstraňte, poté našroubujte trysku. Odřízněte trysku na požadovanou velikost spáry. Spáru oblepte maskovací páskou. Hmotu rovnoměrně vtlačte do spáry, navlhčete hladicím prostředkem a uhladte vhodnou špachtlí v závislosti na oblasti aplikace. Chcete-li dlouhodobě udržet čistou spáru, musíte ji přelakovat. Oblepené spáry natřete 2K-PU lakem (např. laky Dr. Schutz Group) a poté odstraňte maskovací pásku. Nečistoty je nutné ještě v nezatvrdlém stavu ihned odstranit čisticím prostředkem. Čištění a předělávání po vytvrzení není možné. Před použitím zkontrolujte barevný odstín, reklamace po zpracování jsou vyloučeny.

Omezení použití:

Vyhňte se kontaktu s materiály obsahujícími živici a uvolňujícími změkčovadla, jako jsou izolační nátěry a černé barvy.

Skladování a trvanlivost

Max. 6 měsíců v neotevřeném obalu při skladování v suchu a chladu.

Balení / barvy

K dispozici v jakémkoli odstínu dle barevnice RAL, NCS a SIKKENS od 1 tuby po 300 g

Varování viz bezpečnostní list. Před použitím vždy zkontrolujte barevný odstín, reklamace po zpracování jsou vyloučeny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyhňte se kontaktu s očima a sliznicemi. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou, v případě potřeby vyhledejte lékaře. Výše uvedené informace jsou výsledkem důkladného průzkumu. Ověřte si sami, zda je produkt vhodný pro vaše účely. Naše případná odpovědnost je omezena na hodnotu našeho produktu jako takového. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za nepřímé škody, zejména ne za použití nebo nepoužitelnost produktu. Nikdo není oprávněn poskytovat naším jménem doporučení nebo prohlášení nad rámec našich informačních listů. Naše návody k použití, pokyny pro zpracování, specifikace produktu nebo údaje o vlastnostech a další technická prohlášení jsou pouze obecnými pokyny; popisují pouze povahu našich produktů (specifikace/stanovení hodnot v době výroby) a vlastnosti a nepředstavují záruku ve smyslu občanského zákoníku. Vzhledem k různorodosti použití jednotlivého produktu a příslušným konkrétním podmínkám (např. parametry zpracování, vlastnosti materiálu atd.) je uživatel zodpovědný za provedení vlastního testování. Naše bezplatné technické poradenství při použití, ať už ústní, písemné nebo zkušební, je nezávazné.