

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ LAZURA



1. POPIS PRODUKTU

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ LAZURA, speciální lazura pro dlouhodobou ochranu všech vašich svislých venkovních dřevěných povrchů, jako jsou okna, dveře, okenice, brány, fasády a mnoho dalšího. Speciální vysoce účinná receptura na vodní bázi spojuje výhody lazur na bázi rozpouštědel a lazur na vodní bázi v jednom produktu. Nejlepší ochrana proti UV záření a povětrnostním vlivům i v nejnáročnějších povětrnostních podmínkách. **PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ LAZURA** impregnuje, zakladuje a lazuruje veškeré venkovní dřevo i za drsných povětrnostních podmínek během aplikace. Ani vlhké dřevo nebo déšť mezi jednotlivými nátěry neovlivňují výkonnost produktu.

- Formulace na vodní bázi a téměř bez zápachu, s vysokou koncentrací UV filtrů pro extra dlouhotrvající ochranu před UV zářením.
- Vynikající zpracovatelnost díky konzistenci zabraňující kapání.
- Lze použít při teplotě 2 °C až 35 °C (max. 85 % relativní vlhkosti vzduchu) a na vlhkém dřevě (až 18 %).
- Lze použít na všechny druhy dřeva, včetně dřeva, které je obtížně nebo vůbec neimpregnovatelné, jakož i na tepelně ošetřené a autoklávované (tlakově impregnované) dřevo.
- Obklady fasád, okna, dveře, okenice, podhledy střech a mnoho dalšího.
- Lze použít i na již natřené venkovní dřevěné povrchy.
- Vysoká výtěžnost s velmi dobrou krycí schopností pro extrémní a dlouhodobou ochranu před povětrnostními vlivy.

Dostupné barvy v hedvábně matné optice: bezbarvá, dub, borovice, kaštan, ořech

Dostupné balení: 1,0 l / 2,5 l

Možnosti základního nátěru: Přímá aplikace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Podklady musí být nosné, čisté, bez mastnoty a suché. Vlhkost dřeva může činit až 18 %. Dřevo nesmí být zmrzlé. Případné trhliny a díry vyplňte tmelem na dřevo. Barvy, laky a/nebo staré nátěry, které nedrží, je nutné zcela odstranit.

PREMIUM EXTERIÉR–OCHRANNÁ LAZURA



Krok 1 – Příprava:

- **Nové nebo staré neošetřené dřevo:** jemně přebrouste brusným papírem o zrnitosti 120 (ne jemnějším) a odstraňte prach. Hrubší broušení, např. zrnitostí 80, a předchozí vlhké otření dřeva navíc zlepšuje ochranu díky ještě silnější impregnaci. Pozor, při tom je třeba počítat se zvýšenou spotřebou a dodatečným ztmavnutím barvy. Exotické dřeviny, jako je např. teak, navíc omyjte acetonem a nechte dobře vyschnout. V případě potřeby lze dřevo, které má být natřeno lazurou, předem odšedít produktem eukula ODŠEDŮVAČ dřeva.
- **Již lazurované dřevo v dobrém stavu:** dobře přebrouste brusným papírem o zrnitosti 120, aniž byste ho leštili, a poté odprašte.
- **Již lazurované dřevo ve špatném stavu:** doporučuje se lazuru zcela odstranit, aby bylo možné dosáhnout opětovné celoplošné a rovnoměrné impregnace a tím i nejlepší a nejtrvalejší ochrany a nejlepšího vzhledu lazurovaného dřeva. K tomu starou lazuru obruste nebo odstraňte odstraňovačem. Poté postupujte podle pokynů v části „Nové nebo staré neošetřené dřevo“.

Krok 2 – Aplikace

- Před použitím materiál dobře promíchejte. Neředit.
- Naneste štětcem nebo válečkem ve směru dřevních vláken až tři syté vrstvy.
 - 1x sytá vrstva pro ošetřující nátěr, pokud je **PREMIUM EXTERIÉR–OCHRANNÁ LAZURA** ještě v dobrém stavu.
 - 2x sytá vrstva pro renovační nátěr, **pokud je ještě lazurované dřevo v dobrém stavu.**
 - 3x sytá vrstva **na nové nebo staré, neošetřené dřevo.**
- Pozor, lazura rychle vsákne, proto ji nanášejte co nejrovnoměrněji a rychle a stejně rovnoměrně rozetřete.
- Pokud se lazura nanáší válečkem, je nutné ji rychle vyhladit plochým štětcem nebo stěrkou, aby se dosáhlo rovnoměrného vzhledu.
- V případě potřeby lze povrch mezi vrstvami jemně přebrousit, aby se plocha trochu vyhladila a výsledek byl ještě rovnoměrnější. Před dalším nátěrem je třeba z povrchu odstranit prach.
- Po době schnutí delší než 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami je nutné provést mezibroušení.

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ LAZURA



Upozornění:

- Používejte při teplotách mezi 2 °C a 35 °C (max. 85 % relativní vlhkost vzduchu).
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- V případě nejasností ohledně použitelnosti je třeba se obrátit na technického poradce.
- Nástroje lze v čerstvém stavu čistit vodou.

3. SPOTŘEBA

1,0 litr vystačí na cca 10 m² na jednu vrstvu.

4. DOBU SCHNUTÍ

Doba schnutí mezi vrstvami: 4 hodiny

Suché na prach: 30 min. při 23 °C / 50 % rel. vlhkosti || 45 min. při 5 °C a 85 % rel. vlhkosti

Úplně suchý: 24 hodin

Obecné pokyny k zasychání a pořadí vrstev:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.
- Také složky dřeva a vlhkost dřeva mohou ovlivnit schnutí. Schnutí proto závisí také na druhu dřeva a jeho vlhkosti.

5. SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem, teplem a vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v originálním obalu a po použití pečlivě uzavřete.
- Skladovatelnost v neotevřeném originálním balení od data výroby: 5 let

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsahuje konzervační látky: SMĚS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) a 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ LAZURA



Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/e): 130 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 25 g/l V.O.C.

ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

CLP/GHS: není nutné označovat.

Nařízení o mikroplastech: Nevyhazujte zbytky a mycí vodu do odpadu. Po použití pracovní prostředky mechanicky očistěte (např. hadry); vytvrzené zbytky zlikvidujte jako pevný odpad. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu. I při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření (). Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s domovním odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely. Nepředstavují žádnou záruku z naší strany a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití produktů.
- Konečný výsledek a jeho kvalita, stejně jako trvanlivost, závisí na správném zacházení s produktem ze strany příslušného uživatele.
- Doporučujeme provést zkoušku na malém povrchu, aby se ověřila vhodnost produktu.
- Věnujte pozornost označení šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze produkty se stejným označením šarže. V případě různých šarží produkt před zpracováním promíchejte v samostatné nádobě.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese. S vydáním těchto informací o produktu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu.

PREMIUM EXTERIÉR-OCHRANNÁ LAZURA



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.