

eukula aqua hardwax oil



1. POPIS PRODUKTU A OBLAST POUŽITÍ

Tvrdý voskový olej na vodní bázi, vrstvtvorný. Vhodný pro lakování dřevěných a korkových podlah v obytných prostorech s normálním zatížením. Doporučeno pro běžné evropské druhy dřeva.

- Na bázi pojiv s vysokým podílem obnovitelných surovin.
- Snadné zpracování. Nanášení válečkem, bez leštění, bez jednokotoučového stroje!
- Rychleschnoucí. Parkety jsou naolejované za 4 hodiny.
- Podtrhuje přirozený vzhled dřeva. Přirozeně matný.
- Snižuje riziko bočního slepení hran.
- Třída požáru podle EN 13501: Dub o tloušťce od 8 mm nalepený na potěr a ošetřený tímto produktem je podle EN 14342 v uvedených parametrech dle třídy požáru C(fl)-s1 nehořlavý.
- Minimální zápach. Se sníženými emisemi. Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnice výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB). abZ: Z-157.10-272.

Dostupné varianty: surové dřevo / ultramat

Možnosti základního nátěru:

Přímá instalace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Nanášejte rovnoměrně a sytě válečkem eukula při minimální teplotě 15 °C. Mezibrus mezi vrstvami s mřížkou 120.

Poznámky:

- Profesionálně čerstvě vybroušený a vytmelený podklad musí být čistý, suchý, bez oleje, vosku a bez prachu.
- Dřevo, které je silně podsušené (např. při renovačním broušení na podlahovém vytápění), je třeba před nanesením tvrdého voskového oleje vytřít namokro vodou, aby se zabránilo barevným stopám způsobeným aplikací základního nátěru.

eukula aqua hardwax oil



- Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky. Vytvrzené zbytky tvrdého voskového oleje lze odstranit pouze mechanicky.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

200 ml/m² ve třech vrstvách po cca 70 ml/m² nebo ve dvou vrstvách po 100 ml/m².

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny). Povrch lze s opatrností používat po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy. Po 24 hodinách je povrch s opatrností zatížitelný. Po 7 dnech je dosaženo plné odolnosti produktu. První tři dny se povrch nesmí vytírat navlhko. Prvních 10-14 dní nepokládejte koberce. Nábytek dopravujte na místo opatrně.

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Aby se zabránilo nadměrnému bobtnání dřeva, doporučuje se pouze jeden válečkový nátěr vodou ředitelným tvrdým voskovým olejem denně.
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.
- Zrychlené schnutí vede ke sníženému obsahu vlhkosti ve dřevě, a tím ke snížení souvisejících problémů.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Po úplném vytvrzení použijte k čištění eukula clean a k ošetření eukula care. Je nutné dodržovat pokyny pro péči o lakované dřevěné podlahy v souladu s normou DIN 18356.

eukula aqua hardwax oil



6. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může tvrdý voskový olej nasychat. Před použitím přecedit.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / modifikované rostlinné oleje / polyuretan / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady / konzervační činidla. Obsahuje směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)149 / GISCODE W2+ (jednosložková ochranná vrstva na bázi vody, VOC < 5%, bez NMP)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení.

Nařízení o mikroplastech: Nevylévejte zbytky a vodu z mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. utěrkami); ztvrdlé zbytky zlikvidujte jako pevný odpad.

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracováváte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.

eukula aqua hardwax oil



9. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.eukula.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.