

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO



1. POPIS PRODUKTU

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO, univerzálně použitelná lazura na vodní bázi určená k ochraně všech vašich málo nebo omezeně rozměrově stabilních dřevěných konstrukcí, jako jsou například zahradní ploty, ochranné ploty, zahradní domky, pergoly, okenice, fasádní obklady a mnoho dalšího. Speciální receptura na vodní bázi poskytuje vysokou ochranu před UV zářením a povětrnostními vlivy a díky své konzistenci zabraňující kapání se velmi snadno nanáší. UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO kombinuje impregnaci, základní nátěr a lak v jednom produktu a lze ji použít na všechna dřeva ve venkovním prostředí.

- Mimořádně ekologická receptura na vodní bázi s vysokou koncentrací UV filtrů pro dlouhodobou ochranu před UV zářením.
- Vynikající zpracovatelnost díky konzistenci zabraňující kapání a dobré výtěžnosti.
- Lze použít na všechny druhy dřeva, včetně dřeva, které je obtížně nebo vůbec neimpregnovatelné, jakož i na tepelně ošetřené a autoklávkované (tlakově impregnované) dřevo.
- Dřevo, které není nebo je jen omezeně rozměrově stabilní, jako jsou zahradní a ochranné ploty, balkonové zábradlí, okenice, herny a zahradní domky, fasádní obklady a mnoho dalšího.
- Lze použít i na již natřené venkovní dřevěné povrchy.

Dostupné barvy v polomatném provedení: bezbarvá, dub, třešeň, kaštan, ořech, mahagon, eben, pískově šedá, bílá

Dostupné balení: 1,0 l / 2,5 l

Možnosti základního nátěru: Přímá aplikace bez speciálního základního nátěru.

2. POUŽITÍ

Podklady musí být nosné, čisté, bez mastnoty a suché. Případné trhliny a díry vyplňte tmelem na dřevo. Barvy, laky a/nebo staré nátěry, které nedrží, je nutné zcela odstranit.

Krok 1 – Příprava:

- **Nové nebo staré neošetřené dřevo:** jemně přebruste brusným papírem o zrnitosti 120 (ne jemnějším) a odstraňte prach. Hrubší broušení, např. zrnitostí 80, a předchozí vlhké otření dřeva navíc zlepšuje ochranu díky ještě silnější impregnaci. Pozor, při tom je třeba počítat se zvýšenou spotřebou a dodatečným ztmavnutím barvy. Exotické dřeviny, jako je např. teak,

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO



navíc omyjte acetonem a nechte dobře zaschnout. V případě potřeby lze dřevo, které má být natřeno lazurou, předem odšedít produktem eukula ODŠEĎOVAČ dřeva.

- **Již natřené dřevo v dobrém stavu:** dobře přebruste brusným papírem o zrnitosti 120, aniž byste ho leštili, a poté odstraňte prach.
- **Již mořené dřevo ve špatném stavu:** doporučuje se mořidlo zcela odstranit, aby bylo možné dosáhnout opětovné celoplošné a rovnoměrné impregnace, a tím i nejlepší a nejtrvalejší ochrany a nejlepšího vzhledu mořeného dřeva. Za tímto účelem staré mořidlo obruste nebo odstraňte odstraňovačem. Poté postupujte podle pokynů v části „Nové nebo staré neošetřené dřevo“.

Krok 2 – Aplikace

- Před použitím materiál dobře promíchejte. Nechte několik minut odpočinout. Neředěte.
- Naneste štětcem nebo válečkem ve směru dřevních vláken až tři syté vrstvy.
 - 1x sytá vrstva pro ošetřující nátěr, pokud je **UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO** ještě v dobrém stavu.
 - 2x sytá vrstva pro renovační nátěr, **pokud je již dřevo mořené a je v dobrém stavu.**
 - 3x sytá vrstva **na nové nebo staré, neošetřené dřevo.**
- Naneste rovnoměrně štětcem nebo válečkem ve směru vláken dřeva. Pokud je materiál nanesen válečkem, rovnoměrně ho vyhladte štětcem.
- V případě potřeby lze povrch mezi nátěry jemně přebrousit, aby se plocha trochu vyhladila a výsledek byl ještě rovnoměrnější. Před dalším nátěrem je pak třeba odstranit prach z plochy.
- Po době schnutí delší než 24 hodin mezi jednotlivými vrstvami je nutné provést mezibroušení.

Upozornění:

- Nepoužívejte při teplotách pod 12 °C (max. 85 % relativní vlhkost vzduchu).
- Před zahájením prací je nutné zkontrolovat povětrnostní podmínky. Dřevo musí být dostatečně suché (max. 12 % vlhkost dřeva).
- Po nanesení musí být povrch chráněn před deštěm po dobu 24 hodin.
- Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
- Bezbarvý používat pouze jako finální nátěr na minimálně dvě vrstvy barevné **UNIVERZÁLNÍ LAZURY NA DŘEVO.**
- V případě nejasností ohledně použitelnosti je třeba se obrátit na technickou podporu.
- Nástroje lze v čerstvém stavu očistit vodou.

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO



3. SPOTŘEBA

1,0 litr vystačí na cca 10–14 m² na jednu vrstvu. 14 m² při nanesení jako jednorázová ošetřovací vrstva.

4. DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí mezi vrstvami: 3 hodiny

Suché na prach: 60 min. při 23 °C / 50 % rel. vlhkosti

Úplně suchý: 24 hodin

Obecné pokyny k zasychání a pořadí vrstev:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost vzduchu a špatné větrání mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.
- Schnutí může ovlivnit také složení dřeva a jeho vlhkost. Schnutí proto závisí také na druhu dřeva a jeho vlhkosti.

5. SKLADOVÁNÍ

- Chraňte před mrazem, teplem a vlhkostí.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte v originálním obalu a po použití pečlivě uzavřete.
- Skladovatelnost v neotevřeném originálním obalu od data výroby: 5 let

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsahuje konzervační látky: SMĚS: 5-CHLOR-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON (3:1) a 3-IOD-2-PROPENYLBUTYLCARBAMAT a 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Obsahuje ADIPOHYDRAZID. Může vyvolat alergické reakce. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s označením. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Limitní hodnota EU pro tento produkt (kat. A/e): 130 g/l. Tento produkt obsahuje maximálně 10 g/l V.O.C.

ADR/RID: Není nebezpečný podle přepravních předpisů.

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO



CLP/GHS: není nutné označovat.

Nařízení o mikroplastech: Nevyhazujte zbytky a vodu po mytí do odpadu. Po použití pracovní prostředky mechanicky očistěte (např. hadry); vytvrzené zbytky zlikvidujte jako pevný odpad. Další informace o označení a bezpečném zacházení naleznete v bezpečnostním listu. I při používání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Prázdné obaly lze likvidovat s domovním odpadem nebo v kontejnerech na tříděný odpad.

7. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Poskytnuté informace slouží pouze pro informační účely. Nepředstavují žádnou záruku z naší strany a nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití produktů.
- Konečný výsledek a jeho kvalita, stejně jako trvanlivost, závisí na správném zacházení s produktem ze strany příslušného uživatele.
- Doporučujeme provést zkoušku na malém povrchu, aby se ověřila vhodnost produktu.
- Věnujte pozornost označení šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze produkty se stejným označením šarže. V případě různých šarží produkt před zpracováním promíchejte v samostatné nádobě.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Naše následující publikace v jejich aktuální podobě jsou považovány za součást tohoto technického listu:

- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
www.eukula.cz / Uvedené tiskoviny a tyto informace o produktu v aktuální podobě jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese. S vydáním těchto informací o produktu ztrácí platnost všechny předchozí informace o tomto produktu.

UNIVERZÁLNÍ LAZURA NA DŘEVO



eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Naše výše uvedené technické poradenství poskytujeme podle nejlepšího vědomí a nejnovějšího stavu techniky. Při použití našich produktů v souladu s uvedenými pokyny pro použití a postupem, který doporučujeme, nedojde k poškození materiálů, pro které jsou tyto produkty určeny. Použití našich produktů však probíhá mimo naši kontrolu, podléhá vaší vlastní odpovědnosti a nezbavuje vás povinnosti provést vlastní kontrolu dodaných produktů z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlené postupy a účely. Naše poradenské informace jsou proto nezávazné a nelze je vůči nám uplatňovat jako základ pro odpovědnost, a to ani s ohledem na případná ochranná práva třetích stran. Je třeba dodržovat příslušná doporučení, směrnice a normy, jakož i uznávané technické předpisy.