

Mineral Primer



1. POPIS PRODUKTU

Základní lak na vodní bázi. Jako penetrace na stěrky na bázi cementu, které výrobce doporučuje pro vytvoření podlah určených k přímému použití. Pro použití v dekorativních obytných a komerčních prostorách.

Používejte pouze na námi testované a schválené stěrky. (*)

- Blokuje reakci izokyanátů s alkalickým podkladem.
- Snižuje savost.
- Bez zvýraznění barev, přirozený barevný tón.
- Snadné zpracování.

Před prvním použitím na netestované stěrce se doporučuje vytvořit reprezentativní zkušební plochu a provést test přilnavosti. Je třeba dbát doporučení výrobců stěrkových hmot.

Stěrky na bázi sádky by obecně neměly být ošetřovány systémy nátěrů na bázi vody. Pokud si to přesto přejete, doporučujeme provést předem zkoušku na vlastní zodpovědnost.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Nanášejte rovnoměrně a v sytém množství válečkem Aquatop minimálně při 15 °C.

Poznámky:

- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Používejte pouze na čerstvě nanesené, čisté a nepoužité stěrkové podlahy po jejich úplném zaschnutí. Upozornění: „připraveno k pokládce“ nemusí nutně znamenat suché. Ne zcela zaschlé stěrky mohou vést ke vzniku stop na povrchu.
- Pokud má být dle pokynů výrobce stěrky povrch přebroušen, musí být vždy zajištěna ostrost brusiva. Podklad se nesmí v žádném případě leštit. Zhutňování povrchu pomocí padu není povoleno. Leštěné a zhutněné podklady mohou vést ke ztrátě přilnavosti vrstvy laku.
- Na savých podkladech může příliš tenká aplikace vést ke vzniku stop po válečku, protože lak může zaschnout rychleji, než se rovnoměrně rozetře. Zamezte "odkapávání" laku!
- Pracujte rychle a s dostatečně sytým množstvím. Během aplikace nenechte v žádném případě zaschnout. Nesmí se však tvořit loužičky. Stopy po válečku viditelné při nanášení mohou být v nejhorším případě viditelné i po zaschnutí. Proto ihned znovu dostatečně navlhčete.
- Práce z lakovací vaničky usnadňuje rovnoměrné nanášení.
- Čištění pracovních nástrojů vodou. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky. Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

Mineral Primer



3. SPOTŘEBA

100 ml/m² (10 m²/l).

V závislosti na savosti podkladu může být spotřeba vyšší.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny).

Obecné informace o schnutí a pořadí nátěrů:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- K odvedení vody a urychlení schnutí doporučujeme použít ventilátor Dr. Schutz TG 1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / oxid křemičitý / přísady / Obsahuje Směs látek 5-chlor-2methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým, 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)149 / GISCODE W3+ (1K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP) (německy)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 7XH0-V0R7-V00H-44VU

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Pro silně zatěžované průmyslové prostředí je vhodnější impregnační základní nátěr se zpevňujícím účinkem a zvýrazněním struktury.

Mineral Primer



8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
 - (*) Dbejte pokynů v technické informaci 300 „Lakování minerálních cementových podlah“.
- www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.