


PU Anticolor



1. POPIS PRODUKTU

Speciální dvousložkový polyuretanový lak na bázi vody. S mimořádně vysokou hustotou zesíťování, jež zajišťuje vysokou odolnost proti barvivům, změkčovadlům a chemikáliím. Trvalé zušlechťení povrchu pro dlouhodobou ochranu podlah. Pro použití po pokládce nebo při renovaci podlahových krytin. Pro prostory se zvýšeným chemickým namáháním (např. kadeřnické salóny, nemocniční prostory). Jestliže je v daném objektu místo zvýšené odolnosti proti chemikáliím vyžadována co nejvyšší odolnost ochranného filmu proti mechanickému zatížení, pak přednostně použít ochranný lak Dr. Schutz PU Siegel. Pouze pro profesionální použití.

- Pro čistitelnost a optimalizovanou dezinfekci doporučeno v sektoru zdravotní péče. Ke splnění požadavků podle TRBA 250 a DIN 13063.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.
- Vynikající rozliv a přilnavost. Bezpečný při aplikaci.
- Testováno podle DIN 51130, třída protiskluznosti R9. (extramat)
- Minimální zápach. Stavební výrobek testovaný z hlediska emisí podle směrnic výboru pro posuzování vlivu stavebních výrobků na zdraví (AgBB). č. abZ Z-157.20-69 (Germany)

Dostupné stupně lesku (60°):

hedvábně matný (10-20) / Crosslinker A Poměr míchání 5:1.

extramat (5-10) / Crosslinker A Poměr míchání 5:1.

hedvábně lesklý (30-50) / Crosslinker A Poměr míchání 4:1.


Podklady:

- PVC / LVT s pevným přilepením k podkladu. (***)
- Linoleum
- kaučuk / guma
- Epoxidové lité podlahy / PU vyrovnávací nátěry
- Dřevěné a korkové podlahy po základním nátěru. Možnosti základního nátěru: eukula classic prime 200 / G 200 A / eukula oil 1 FS, dvousložkový s eukula master FS / eukula color oil FS, dvousložkový s eukula master FS.
- Po provedení podkladu přípravkem Dr. Schutz PU Color.
Vhodnost pro bezpečnostní krytiny, strukturovanějších povrchy a podlahy s nopky je třeba předem objasnit dle konkrétního objektu. Dodržujte instalační doporučení pro konkrétní objekty a krytiny na www.dr-schutz.com.

Kombinace se všemi přísadami Dr. Schutz Add je možná a rozšiřuje oblasti použití:

- Přípravek Duro Plus L Add zajistí větší zmatování a tvrdší povrch.
- Přípravek R10 Antislip Add v poslední vrstvě laku má významný protiskluzový účinek.
- Přípravek R11 Antislip Add dodává povrchu silnou strukturu pro vysokou odolnost proti uklouznutí.
- Decelerator Add prodlužuje dobu zpracování na povrchu.

PU Anticolor



- Flex Add na měkké PU lité podlahy a další bodově pružné podklady s Shore D < 60. Platí také všechny údaje v technických informacích výše uvedených produktů.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. K základnímu laku opatrně a rovnoměrně přimíchejte tvrdidlo (Crosslinker), po době klidu cca 10 minut znovu promíchejte. Nepřimíchávejte více, než kolik spotřebujete do 2 hodin. Nanášejte rovnoměrně válečkem Dr. Schutz Aquatop minimálně při 15 °C na podklad připravený pro aplikaci (viz naše technické informace „Základní čištění povrchů“). Zajistěte rychlé schnutí.

Poznámky:

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetrujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. (**)
- Čištění pracovních nástrojů vodou. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky. Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

Na nenasákavý, ale porézní a silně zdrsňený podklad nanést 2 vrstvy, každou v dávce 50 ml/m².

(Příklad: linoleum s otevřenými póry, krytiny s opotřebením v procesu renovace)

Na nesavý, nezdrsňený podklad 1 vrstva se 100 ml/m². (Příklad: Opětovné uzavření nových krytin s neporušeným zušlechtěním z výroby)

Na savý podklad (dřevo, beton, podlaha z pohledové stěrky) po aplikaci vhodného základního nátěru 2 syté vrstvy s dávkou cca 100 ml/m² (10 m²/l) na jednu vrstvu.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody. (1-3 hodiny). Pokud je doba mezischnutí delší než 48 hodin, musí být proveden celoplošný matovací mikrobrus. Lze s opatrností použít po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy. Po 24 hodinách je již dosaženo cca 80% odolnosti. Po 7 dnech je dosaženo plné odolnosti produktu.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí. Za nepříznivých podmínek může dojít k mléčnému až bílému zabarvení.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.
- První tři dny se povrch nesmí vytírat navlhko.
- Prvních 10–14 dní nepokládejte koberce. Nábytek dopravujte na místo opatrně.

PU Anticolor



- Zakrytí na ochranu povrchu při dalších pracích pokládejte nejdříve za 3 dny. Doporučujeme prodyšnou a protiskluzovou krycí fólii Dr. Schutz Protect Fleece.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Doporučený produkt pro běžné čištění: PU čistič

V prostředích, kde běžná údržba není možná z důvodu vysokých požadavků na odolnost a zachování specifických vlastností povrchu, mohou známky opotřebení, jako jsou škrábance nebo změna barvy, vyžadovat částečnou nebo úplnou sanaci lakového filmu opětovným nanesením ochranného laku jako opatření údržby. Vždy se doporučuje sanace dokončených dílčích ploch.

Pokud je vyžadováno konvenční ošetřování, doporučujeme v závislosti na stupni lesku používat produkty Dr. Schutz Mat-3000PU nebo Lesk-3000PU.

V oblastech namáhaných abrazivními účinky (např. kolečková křesla, zanesení písku, ...) je nutno přijmout preventivní opatření (např. vhodné ochranné rohože, čisticí zóny). O tyto oblasti je třeba intenzivně pečovat, resp. je třeba zvážit včasnou renovaci v závislosti na těchto vlivech.

Dodržujte prosím naše pokyny pro péči pro konkrétní krytiny a objekty na www.dr-schutz.com.

Odstraňování skvrn:

PU Anticolor má oproti jiným lakům mimořádně vysokou odolnost vůči zabarvujícím chemikáliím a brání jejich pronikání do podlahy. Velmi agresivní barviva však i přesto – byť se zpožděním a slaběji – mohou způsobit zabarvení a je třeba je co nejrychleji odstranit. Podlahy lakované produktem PU Anticolor lze při výskytu skvrn účinně vyčistit pomocí přípravku Anticolor Stain Remover.

6. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykoether / oxid křemičitý / vosky / přísady / konzervační činidla

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP) (německy)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS:

Základní lak: nepodléhá povinnosti označení. UFI: 8U81-1017-N00N-S9G2 hedvábně matný / CS81-H0AU-C004-3XW0 extramat / 0410-R0R6-H00F-EANY hedvábně lesklý

Crosslinker: GHS07, Varování. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. UFI: 3A21-J0K2-D001-GC65 Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

PU Anticolor



Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávajíte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Pokud je třeba v konkrétním objektu zajistit specifickou odolnost (např. vůči dezinfekčním prostředkům, barvicím přípravkům nebo chemikáliím), doporučujeme provést odpovídající předběžné zkoušky s přípravky používanými na místě.
- Při dlouhodobém nebo opakovaném vystavení agresivním vlivům (např. dávkovače dezinfekce na ruce, pneumatiky, kolečka židlí...) doporučujeme ochranné podložky.
- Pro podlahová topení platí pokyny výrobce podlahových krytin.
- Je třeba vyhodnotit vhodnost pro plovoucí podlahové krytiny a zatížení vodou, která se přitom používá.
- Světlem rozložitelné podklady (EP, kaučuk) mohou pod bezbarvým lakem v místech s vysokou hladinou světla degradovat, což může občas vést ke ztrátě přilnavosti laku. Proto v těchto případech doporučujeme lak nepropustný pro světlo Dr. Schutz PU Color.
- (***) Možnost aplikace na bezchlorové vinylové krytiny, tzv. polyolefinové krytiny, nelze bezpečně zaručit.


9. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
- (**) Dbejte technických informací 002 „Příprava podkladů“.

www.dr-schutz.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

PU Anticolor



Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272

email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.