

eukula refresher classic



1. POPIS PRODUKTU

Hlubkově účinný ošetřovací olej. Ošetření pro oxidativně olejované povrchy. Hlubkově účinná impregnace vylouhovaných olejovaných dřevěných podlah, korkových podlah a OSB desek. Dřevu se vrátí opět jeho barvy. Vhodný také pro výrobně předolejované povrchy. Oživuje tupé, mimořádně zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Pro impregnačním olejem a tvrdým voskovým olejem upravené povrchy. Pro dřevěné podlahy všech zátěžových tříd v bytech i objektových prostorách.

- Na bázi rostlinných olejů, pryskyřic a karnaubského vosku.
- Dobrá nasávací schopnost a vysoká plnicí síla.
- Netvoří vrstvy. Má přirozený, porézně otevřený charakter.
- Hedvábně matný vzhled povrchu
- Mírný zápach během zpracování.
- Vhodné pro podlahové vytápění.

Vhodný také pro impregnaci nábytku, panelů, ...

Není vhodný pro vrstvené povrchy bez zvýraznění, například nátěry oleji na vodní bázi a ostatními laky na vodní bázi.

Dostupné varianty: Bezbarvý / Bílý (doporučen pouze pro povrchy základně olejované bílým olejem)

2. POUŽITÍ

Povrch před ošetřením důkladně navlhko vyčistit a nechat uschnout. Dobře protřepat. Produkt nanést tence hadrem, štětcem nebo válečkem. Silněji savé dřevo přitom nasýtit. Zamezit velkým přebytkům při aplikaci! Po 15–30 minutách působení odpařovat přebytky jednokotoučovým strojem s bílým padem. Na povrchu nesmí zůstat žádný přebytečný olej. Olej také nesmí během zpracování v žádném případě na povrchu naschnout.

eukula refresher classic



Poznámky:

- kolik oleje si dřevo savostí řekne, to musí také dostat. Všechny přebytky, které zůstanou na povrchu, musí být bezezbytku odstraněny.
- Při silném poškození ošetřovaného povrchu a vysoké savosti podkladu může být nutné po zaschnutí oleje na některých místech aplikovat další nátěr.
- Skvrny a jemné škrábance před ošetřením opatrně vybrousit jemným brusným papírem.
- Praktická je také aplikace pomocí náradí T-Wischer s potahem Lasička.
- Pro odleštění na velkých plochách doporučujeme použít jednokotoučový stroj. Větší přebytky mohou být odsáty také podloženým bavlněným hadrem. Na malých plochách je alternativně možné provést práce ručně pomocí bavlněného hadru.
- Případný ze spáry vytlačený olej po 1 dni z povrchu zeleným padem odstranit.
- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18–25 °C.
- Podlahové topení zavčas vypnout.

3. SPOTŘEBA

10–20 ml/m² (50–100 m²/l).

U drsných nebo savých podkladů může být vyšší spotřeba.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po cca 6–12 hodinách. První tři dny se povrch nesmí vytírat navlhko. Prvních 10–14 dní nepokládejte koberce. Nábytek dopravujte na místo opatrně.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- U měkkých a tropických dřevin mohou některé v dřevině obsažené látky prodloužit dobu schnutí, popř. také ovlivnit optický vzhled povrchu.
- Vytvrdnutí oleje může být urychleno pohybem vzduchu. Doporučujeme používat náš ventilátor Dr. Schutz TGI.

eukula refresher classic



5. SKLADOVÁNÍ

Skladujte v chladu a suchu. Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 24 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Případnou vytvořenou kůži před upotřebením z povrchu odstranit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: přírodní rostlinné oleje (jako např. lněný olej, světlcový olej, konopný olej) / modifikované rostlinné oleje / karnaubský vosk / alifatické uhlovodíky / glykolether / bezolovnaté sušicí prostředky

Decopaint 2004/42/IIA(f)(700)700 / GISCODE Ö60+ (silně rozpouštědlové oleje / vosky, dearomatizované, bez oximu)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: nepodléhá povinnosti označení. UFI: NX80-T0JA-D00G-MDPU / Y4GJ-N4YT-300M-X7E4
Bílý

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Varovné upozornění! Nebezpečí samovznícení olejem potřísněných pracovních pomůcek, jako např. hadry, textilie, brusný prach apod. Tyto materiály uzavřít do kovové nádoby bez přístupu vzduchu nebo namočit do vody a zlikvidovat bez nebezpečí vzniku požáru. Olej samotný není samovznětlivý.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků. Referenční dřevo: Dub.
- Naolejované povrchy mají typický zápach. Tento zápach se postupně za několik dnů vytratí v průběhu schnutí. V počáteční fázi po naolejování prostory dobře větrat.



eukula refresher classic

- Olejované povrchy vykazují typické chování při žloutnutí. To může vést zejména u světlých podlah a při určitých světelných podmínkách k abnormalitám.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití eukula-produktů na povrchové úpravy.
 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
 - Dbát na všechny pokyny v eukula-návodu na ošetřování a čištění dřevěných a korkových podlah.
- www.eukula.com / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

eukula – kontaktujte nás

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.