



Sport Color

1. POPIS PRODUKTU

Pro krycí plošné zabarvení sportovních podlah při renovaci a přestavbě. Speciální dvousložkový polyuretanový lak na bázi vody. Pigmentované, barevné. Pouze pro profesionální použití. Přelakuje se vrchním lakem pro konečnou úpravu Dr. Schutz Sport Finish.

- Bezpečný při aplikaci. Vynikající rozliv a přilnavost. Mírný zápach během zpracování.
- Vysoký obsah pevných látek. Vynikající pružnost. Dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím.

Dostupné barevné tóny RAL:

Žlutý (1018) / oranžový (2003) / červený (3009) / modrý I (5009) / modrý II (5018) / světle modrý I (5015) / světle modrý II (6034) / zelený I (6032) / zelený II (6017) / světle zelený I (6021) / světle zelený II (6034) / šedý (7015) / světle šedý (7037) / bílý (9001) / černý (9011)

Specifikace RAL slouží pouze jako orientační hodnoty. Skutečná barva se může mírně lišit od vzorku. Pro jiné barvy použijte náš produkt PU Color.

Podklady:

- PVC s pevným přilepením k podkladu.
- Linoleum s pevným přilepením k podkladu.
- Kaučuk / guma s pevným přilepením k podkladu.
- PU lité sportovní podlahy.
- Dřevěné podlahy po základním lakování.

Forma dodání: Základní lak 5,5 kg + 0,5 l tvrdidla Crosslinker M.

Výroba na zakázku. Platí zvláštní podmínky odběru.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Poměr míchání 10:1. K základnímu laku opatrně a rovnoměrně přimíchejte tvrdidlo (Crosslinker), po době klidu cca 10 minut znovu promíchejte. Nepřimíchejte více, než kolik spotřebujete do 2 hodin. Nanášejte rovnoměrně vláčkem Dr. Schutz Aquatop minimálně při 15 °C na podklad připravený pro aplikaci (viz naše technické informace „TI_CZ_002_Příprava povrchu“).

Poznámky:

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetřujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. (*)
- Před nanesením je nezbytně nutné ho důkladně rozmíchat, aby se zajistilo odpovídající a homogenní rozmíchání barvy. Věnujte pozornost vzorku barevného nátěru, který byl vytvořen při výrobě barvy. Najdete ho v krabici označené symbolem „X“.
- Pro natírání velkých ploch doporučujeme náš lakovací váleček Aquatop s pracovní šířkou 50 cm.
- Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky.



Sport Color

- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

Každý nátěr 1x 80 g/m² (12 m²/kg).

Zohledněte, že v závislosti na **savosti a kontrastu podkladu** může být pro dosažení **plného krytí** nutné nanést několik vrstev. U odstínů s **nižší kryvostí** počítejte s nanesením **dalších vrstev**.

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody (1-3 hodiny). Pokud je doba mezischnutí delší než 48 hodin, musí být proveden celoplošný matovací mikrobrus.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.

5. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Při skladování v podmínkách s kolísáním tepla a v otevřených nádobách může lak zasychat. Před použitím přecedit.

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / Pigmenty / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady /. Obsahuje směs látek 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on a 2-methylisothiazol-3(2H)on s chloridem hořečnatým a dusičnanem hořečnatým. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS:

Základní lak: nepodléhá povinnosti označení. Crosslinker G/M: GHS07, Varování. Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU

Nařízení o mikroplastech: Nevylévejte zbytky a vodu z mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. utěrkami); ztvrdlé zbytky zlikvidujte jako pevný odpad.

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.



Sport Color

7. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.

8. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
- (*) Dbejte technických informací TI_CZ_002_Příprava podkladů.
- www.dr-schutz.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.