



Sport Finish extramat

1. POPIS PRODUKTU

Finální vrstva v systému Dr. Schutz Sport Floor Systém. Splňuje požadavky na povrch sportovních podlah podle normy EN 14904 - matný, protiskluzový, odolný proti oděru. S dobrou odolností proti stopám od podrážek. Speciální dvousložkový polyuretanový lak na bázi vody. Pouze pro profesionální použití.

- Vyvinuto pro renovaci sportovních podlah.
- Na bázi vysoce kvalitních alifatických uretanových disperzí. Nežloutne.
- Bezpečný při aplikaci. Vynikající rozliv a přilnavost. Minimální zápach.
- Ideální na ochranu lajnování sportovních podlah proti oděru.
- Snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje údržbu.

Dostupné stupně lesku (60°): extramat (5-10)

Forma dodání: 9 l základního laku + 2x 0,5 l tvrdidla Crosslinker M. Poměr míchání 9:1.

Platí zvláštní podmínky odběru.

Podklady:

- PVC s pevným přilepením k podkladu.
- Linoleum s pevným přilepením k podkladu.
- Kaučuk / guma s pevným přilepením k podkladu.
- PU lité sportovní podlahy.
- Dřevěné podlahy po základním lakování.

2. POUŽITÍ

Dobře protřepat. Poměr míchání 9:1. K základnímu laku opatrně a rovnoměrně přimíchejte tvrdidlo (Crosslinker), po době klidu cca 10 minut znovu promíchejte. Nepřimíchejte více, než kolik spotřebujete do 2 hodin. Nanášejte rovnoměrně válečkem Dr. Schutz Aquatop minimálně při 15 °C na podklad připravený pro aplikaci (viz naše technická informace „TI_CZ_002_Příprava povrchu“).

Poznámky:

- Podklad musí být řádně připraven. Musí být zbavený zbytků ošetřujícího prostředku a starých nepřilnutých nátěrů a musí být zdrsňený, čistý, suchý, bez oleje, vosku a prachu. (*)
- Pro natírání velkých ploch doporučujeme náš lakovací váleček Aquatop s pracovní šířkou 50 cm.
- Při oddělování ploch lepicí páskou použijte pásku pouze pro potřebnou chvíli a pak ji hned odstraňte ve fázi, kdy je oblepená vrstva laku ještě mokrá. Pokud to není možné, pak doporučujeme jeden den mezischnutí před odstraněním lepicí pásky. Ponechat lepicí pásku déle není vhodné. Pro tento účel doporučujeme použít pásku Dr. Schutz Pro Tape.
- Doporučujeme použít vždy nové, suché lakovací válečky. Vytvrzené zbytky laku lze odstranit pouze mechanicky.



Sport Finish extramat

- Teplota podlahy a materiálu nesmí být během aplikace a doby schnutí nižší než + 15 °C. Optimální podmínky jsou v rozmezí teplot 18-25 °C.
- Musí být dodržována odborná pravidla osvědčené technické praxe.

3. SPOTŘEBA

Jako renovační nátěr na stávající lakované povrchy po základním čištění 1x 100 ml/m².

Jako finální nátěr na laky Sport Primer nebo Sport Color: 1x 100 ml/m².

Při vícevrstevném nanášení na vybroušené dřevěné podlahy aplikovat po základním lakování dva nátěry vrchního laku Sport Finish extramat, každý v dávce 100 ml/m².

4. DOBA SCHNUTÍ

Opatrně pochozí a dále zpracovatelný po odpaření vody (1-3 hodiny). Povrch lze s opatrností používat po 12 hodinách od zaschnutí poslední vrstvy. Po 24 hodinách je již dosaženo cca 80% odolnosti. První sportovní akce s vysokým zatížením by se neměla konat dříve než po uplynutí jednoho týdne od aplikace.

Pokud je doba mezischnutí delší než 48 hodin, musí být proveden celoplošný matovací mikrobrus.

Poznámky:

- Nízké teploty, zvýšená vlhkost a špatné větrání mohou značně prodloužit dobu schnutí.
- Odpařování vody lze urychlit pohybem vzduchu. Doporučujeme pro tento účel náš ventilátor Dr. Schutz TG1.
- První tři dny se povrch nesmí vytírat navlhko.
- Po jednom dni schnutí je možné pracovat s lepicími páskami pro další povrchovou úpravu. Pro tento účel doporučujeme použít pásku Dr. Schutz Pro Tape.
- Zakrytí na ochranu povrchu při dalších pracích pokládejte nejdříve za 3 dny. Doporučujeme prodyšnou a protiskluzovou krycí fólii Dr. Schutz Protect Fleece.

5. ČIŠTĚNÍ A PÉČE

Doporučený produkt pro běžné čištění: PU čistič

V oblastech namáhaných abrazivními účinky (např. kolečková křesla, zanesení písku, ...) je nutno přijmout preventivní opatření (např. vhodné ochranné rohože, čisticí zóny). O tyto oblasti je třeba intenzivně pečovat, resp. je třeba zvážit včasnou renovaci v závislosti na těchto vlivech.

6. SKLADOVÁNÍ

Chraňte před mrazem. Skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečního záření. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Minimální trvanlivost v neotevřeném původním obalu od data výroby: 12 měsíců. Dbejte vytištěného data výroby.

Při vystavení přímému slunečnímu záření, při skladování v místnostech, kde dochází k výměně tepla, a při skladování v otevřených nádobách může docházet k nasychání. Naschlý nátěr před použitím přecedte.



Sport Finish extramat

7. TECHNICKÉ ÚDAJE

Obsah látek: voda / polyakrylát / polyuretan / glykolether / oxid křemičitý / vosky / přísady /. Obsahuje 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2K vodní uzávěr, VOC 5-15%, bez NMP)

ADR/RID: Nejedná se o nebezpečné zboží ve smyslu přepravních předpisů.

CLP/GHS: Základní lak: nepodléhá povinnosti označení. Crosslinker G/M: GHS07, Varování. UFI: E8F0-60AX-D005-NJTU

Nařízení o mikroplastech: Nevylévejte zbytky a vodu z mytí do odpadu. Pracovní pomůcky po použití mechanicky očistěte (např. utěrkami); ztvrdlé zbytky zlikvidujte jako pevný odpad.

Více informací o označování a bezpečné manipulaci najdete v bezpečnostním listu.

Dodržujte obvyklá preventivní opatření i při používání produktů s nízkým obsahem nebezpečných látek. Udržujte mimo dosah dětí. Zcela vyprázdněné nádoby lze zlikvidovat spolu s domovním odpadem, resp. odevzdat ve sběrně recyklovatelných materiálů.

8. ZVLÁŠTNÍ POKYNY

- Namíchané dvousložkové produkty mohou vytvářet oxid uhličitý a tlak. Nikdy pevně neuzavírejte dvousložkové směsi, nebezpečí roztržení!
- Dbejte natištěného čísla šarže. V jedné vrstvě zpracovávejte pouze výrobky stejné šarže. U různých šarží smíchejte produkt před zpracováním v samostatné nádobě.
- Všechny údaje při 23°C/50% rH/ výměna vzduchu 3krát za hodinu. Podmínky na stavbě se mohou lišit a mohou být důvodem odlišných výsledků.
- Lepicí pásky, které mají na podlaze zůstat delší dobu, aplikujte nejdříve po 7 dnech vyžrání laku. Doporučujeme lepicí pásky s nejnižší možnou lepivostí. Pokud se lepicí pásky nechají nalepené příliš dlouho, mohou přilnout tak silně, že jejich odstranění již není možné bez poškození laku. Pokud po sejmutí pásky zůstanou na povrchu zbytky lepidla, doporučujeme použít k jejich uvolnění a odstranění produkt Dr. Schutz Handball Wax remover a jemný bílý pad. Pokud na povrchu zůstanou stopy po nerovnoměrném poškrábání, doporučuje se provést aplikaci další vrstvy ochranného laku po řádné přípravě.
- Světlem rozložitelné podklady (EP, kaučuk) mohou pod bezbarvým lakem v místech s vysokou hladinou světla degradovat, což může občas vést ke ztrátě přilnavosti laku. Proto v těchto případech doporučujeme lak nepropustný pro světlo Dr. Schutz PU Color.

9. KŘÍŽOVÉ ODKAZY

Součástí tohoto technického listu jsou naše následující publikace v aktuálním znění:

- Obecné pokyny pro použití produktů na povrchy Dr. Schutz.
- Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
- (*) Dbejte technických informací TI_CZ_002 Příprava povrchů.
- www.dr-schutz.cz / Uvedené tiskoviny i tyto informace o produktu v aktuálním znění jsou k dispozici na domovské stránce nebo na vyžádání na níže uvedené adrese.

Sport Finish extramat



Dr. Schutz - We Care About Floors

Ústředí (mezinárodní)
Německo

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Německo

tel +49 (228) 95352-40
fax +49 (228) 95352-46
email: export@dr-schutz.com
www.dr-schutz.com

Česká republika

floorcolor s.r.o.
Kotkova 710/3
669 02 Znojmo
Česká republika

tel +420 515 227 272
email: info@floorcolor.cz
www.dr-schutz.cz
www.floorcolor.cz

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru technik povrchových úprav, ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji platnost.